

Trockenbaufarbe

matt



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR
NACH
8 STUNDEN



EMMISSIONSARM
LÖSEMITTELFREI
WEICHMACHERFREI

Grundierung und Wandfarbe in einem – hoch deckend – direkt auf Gipskarton – ergiebig – hoch diffusionsfähig

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertige Dispersionsfarbe die speziell für die Anwendung direkt auf Gipskarton entwickelt wurde. Sie enthält keine Konservierungsmittel und ist auch für Allergiker geeignet. Aufgrund des hohen Deckvermögens ist die Trockenbaufarbe ohne vorherige Grundierung anwendbar. Sie erzielen bereits mit zwei Anstrichen ein ideales Ergebnis. Geeignete Untergründe sind Gipskarton und Gipsbauplatten, mineralische Untergründe z. B. Mauerwerk, Naturstein, Beton, Silikatputz sowie alte Mineral- und Silikatfarbenanstriche. Darüber hinaus auch auf Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten einsetzbar.

GISCODE: BSW40

Farbtöne

Weiß

DIN/Ö-Norm EN 13 300

Deckvermögen bei 7m²/Liter Klasse 1 (von 4)

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (von 5)

(waschbeständig nach DIN 53 778)

Glanzgrad matt

Maximale Korngröße fein

Inhaltsstoffe

Kaliwasserglas, Styrolacrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.

Dichte

Ca. 1,5 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 140 ml/m² je Anstrich

(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Bei Bedarf bis ca. 10 % mit Wasser verdünnen.

Abtönen/Mischen

Mit Abtönfarben für Mineralfarben abtönbar. Getönt ist **swingcolor® TROCKENBAUFARBE** nicht mehr konservierungsmittelfrei.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Farbe ist streichfertig eingestellt. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in Farbe eintauchen. Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen. Nicht zu streichende Untergründe wie Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw. sorgfältig abdecken. Frische Beschichtungen vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schneller Wasserentzug, z. B. durch zu schnelle Trocknung, schützen. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, evtl. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überarbeitet werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputze mind. vier

Wochen trocknen lassen. Gipskartonplatten, die längere Zeit ohne Beschichtung UV-Bestrahlung durch Sonnenlicht ausgesetzt waren, sollten vor der Beschichtung gegen Gelbverfärbung mit einem Sperrgrund beschichtet werden.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Kalkzementputz, matte Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser usw.	-	bei großem Farbtonkontrast 1x Trockenbaufarbe, bis max. 10% mit Wasser verdünnt	1 x Trockenbaufarbe, unverdünnt
leicht sandende Putze, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.		1x Trockenbaufarbe, bis max. 10% mit Wasser verdünnt	
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe Gipsputz, Gipskartonplatten, Mineral- und Silikat-Farbenanstriche usw.			

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber nicht unter +5 °C.
Anbruchgebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von swingcolor® Silikat-Innenfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen

Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6295)