

## Haftgrund



INNEN UND  
AUSSEN



ROLLEN



STREICHEN



SPRITZEN



WETTER-  
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
12 STUNDEN



EMISSIONSBARM  
LÖSEMITTELFREI  
WEICHMACHERFREI

für nicht und schwach saugende Untergründe – Grundierung auf z.B. alten Latex- und Lackfarbenanstrichen

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Haftvermittelnde Grundierfarbe für nicht bzw. schwach saugende Untergründe zur anschließenden Beschichtung mit Dispersionsfarben.

GISCODE: BSW20

#### Farbtöne

Weiß

#### Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

#### Dichte

1,35 - 1,45 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen, airless spritzen (Herstellerangaben beachten)

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 150 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

swingcolor® Haftgrund ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

#### Mischen

Mit swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe bis max. 10% mischbar.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Feuchten Sie Pinsel und Rolle vor Beginn leicht an. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten. Streichen Sie zuerst die Decke und dann die Wände. Anschließend mit der farb beladenen Rolle gleichmäßig 2 - 3 Bahnen swingcolor® Haftgrund vorlegen und einheitlich verteilen. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Während der Arbeitspausen die Werkzeuge in eine Folie einwickeln.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Im Innenbereich nach ca. 6 Stunden überarbeitbar.  
Im Außenbereich überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.  
Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Decken Sie Möbel und Fußböden mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Malerkrepp abkleben. Sollte dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch abwischen. Alte Leimfarbenanstriche und kreadende Untergründe müssen komplett abgewaschen werden. Alte Öl- und Lackfarbenanstriche gründlich anschleifen und

säubern und anschließend mit swingcolor® Haftgrund grundieren. Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe mit swingcolor® Universal-Tiefgrund grundieren. Testen Sie diese vorab mit einem feuchten Schwamm. Verfärbt sich der Untergrund dunkel ist eine Grundierung notwendig. Anschließend kann mit einer Dispersionsfarbe, z. B. swingcolor® Arktisweiß gestrichen werden.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-	bei großem Farbtonkontrast 1x mit z.B. Arktisweiß, bis max. 10 % verdünnt	1x z.B. Arktisweiß, unverdünnt
Alte Öl- und Lackfarbenanstriche	1x Haftgrund		
leicht sandende Putze, leicht kreadende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

**3. Nach der Verarbeitung**

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV / VeVa) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, trocken, gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C  
 ADR/RID: Kein Gefahrgut.  
 Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verarbeitung von swingcolor® Haftgrund sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
 Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 00800 32665500.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6127)