

MORTERO BENSEC

MARZO 2017



MORTERO M-7,5 SILEX

■ Definición

Conforme a norma UNE-EN-998-2 tipo GM-7,5/CEM, el mortero «BenSec M-7,5 SILEX» está formulado en base cemento portland gris, áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos que le aportan gran plasticidad, adherencia mejorada y excelente trabajabilidad.

■ Aplicaciones

Mortero listo al uso, adecuado para todo tipo de obras de albañilería general tales como montaje y ensamblaje de todo tipo de bloques cerámicos y de hormigón, construcciones exteriores y/o interiores sometidas a requerimientos estructurales, incluso albañilería armada, mampostería, enlucidos, creación de recrecidos y soleras, colocación de tejas, nivelación, rellenos, etc.

Adecuado para enfoscados tradicionales en interiores y exteriores.

■ Modo de empleo

Mezclar el mortero con agua limpia y corriente con una proporción suficiente para tener una mezcla homogénea para poder realizar los trabajos. Esta proporción estará sobre el 14 %.

El soporte debe ser resistente y estar limpio. Si el soporte está seco o es muy absorbente, según sean las condiciones de este y del ambiente, debe mojarse previamente.

Durante la aplicación del mortero la temperatura debe estar comprendida entre 5°C y 30°C. No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas.

No se aplicará mortero sobre superficies pintadas, yesos o sin absorción.

Cualquier adición al mortero que no sea agua, puede alterar el resultado final del mismo y las características técnicas del producto.





■ Características técnicas

Resistencia a compresión	Categoría M-7,5
Resistencia a la adhesión	> 0.15 N/mm ²
Granulometría.....	< 1.5 mm
Densidad aparente en polvo.....	1.59±0.1 gr/cm ³
Reacción contra el fuego.....	Clase A1
Consumo teórico.....	16±1 Kg/cm.m ²
Agua de amasado.....	14±1 %
Consistencia en mesa de sacudidas	175±10 mm

■ Observaciones

La información e instrucciones contenidas en este documento están basadas en los conocimientos y nuestras experiencias, junto con los comúnmente aceptados por las reglas de la buena práctica. Se dan de buena fe para ayuda y orientación a los usuarios, siendo estos, en cualquier caso, los responsables de su aplicación correcta.

Los datos e informaciones aquí reproducidas son a modo de guía general y no constituyen contrato, posibles variaciones se podrían dar por la evolución de las técnicas de fabricación.

■ Presentación

Este material se fabrica en palets de 48 sacos de 25 kg.