



## Kalkcement Snijvoegmortel 1-5-10

Bestelcode: Artikelnummer

SC454 (grijswit) 35.0454.277

### Toepassing

kalkcement Snijvoegmortel, is een fabrieksmatig gefabriceerde droge mortel volgens historisch recept en kan worden toegepast voor knip-, snij en daagvoegwerk van oud en nieuw metselwerk in binnen- en buitentoeppassing voor vrijwel alle steensoorten. Tevens geschikt als fijn stucmortel. Bij oud metselwerk dat regelmatig met vocht wordt belast of zouten bevat, dient vooraf onderzoek te worden verricht door een erkend onderzoeksinstituut.

### Samenstelling

Volgens historisch recept 1:5:10. 1 deel witte portlandcement, 5 delen kalk en 10 delen zand.

### Vorbereiding

Het metselwerk dient minimaal 3 weken oud te zijn, bij lage temperaturen en harde steensoorten wordt een langere wachttijd geadviseerd. Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm te zijn uitgekraabd of uitgekapt. De vorstvrije voeg moet vrij zijn van vuil, losse delen en verontreinigingen. Het te voegen metselwerk daags voor het voegen met schoon water bevochtigen en zonodig kort voor aanvang van de werkzaamheden nogmaals. Let op! Er mag geen waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn.

### Verwerking

Meng de inhoud van een zak aan met schoon aanmaakwater aan tot een aardvochtige homogene plastische mortel. Sterk zuigende stenen dienen voor de verwerking te worden bevochtigd. Breng de mortel in de voeg aan op de voor dit voegtype geëigende methode.

### Nabehandeling

Bescherm de verse mortel tegen het te snel onttrekken van vocht b.v. door trek of directe bezonning te voorkomen en gebruik te maken van folie of steigergaas. Bij sterk drogend weer de mortel regelmatig bevochtigen, door gebruik te maken van een nevelans. Bij vorst dient de mortel beschermd te worden totdat deze voldoende is uitgehard.

### Verbruik

Een zak van 25 kg geeft een uitlevering van ca. 16 liter kant en klare snijvoegmortel.

### Bijzondere aandachtspunten

Kalkcement Snijvoegmortel mag niet worden verwerkt beneden + 5°C of boven de + 25°C gevel en/of omgevings-temperatuur

### Overige informatie

Sakrete Kalkcement Snijvoegmortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715\*-jj-BBK. Voor productielocatie, zie eerste 3 cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbleden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

November 2017

