










**PRIS.I&O.SAGUNTO (12 mm)**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 31,2x31,2                             |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm) | 12                                    |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | GRES ESMALTADO/<br><i>GLAZED GRES</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>              |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bib - GL                              |



NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO H  
*APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX H*

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>  |  | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>  |  |
|--|--|---|--|
|  UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br><i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>   |  | DIMENSIONES<br><i>DIMENSIONS</i>  | CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>                   |
|  UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br><i>UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>                                 |  | VALOR MEDIO (%)<br><i>AVERAGE VALUE (%)</i>   | 0,5 % - 3 %  |
|  UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE</i>                        |  | FUERZA DE ROTURA<br><i>BREAKING STRENGTH (N)</i><br><br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm<sup>2</sup>)</i>  | 1.600 – 2.400 N<br><br>30 – 40 N/mm <sup>2</sup>                           |
|  UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br><i>UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>                   |  | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br><i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i>                       |  | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br><i>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i>                        |  | CLORURO AMÓNICO<br><i>AMMONIUM CHLORIDE</i> 100 g/l<br>HIPOCLORITO SÓDICO<br><i>SODIUM HYPOCHLORITE</i> 20 mg/l<br>ÁCIDO CLORHÍDRICO<br><i>HYDROCHLORIC ACID</i> 3%<br>ÁCIDO CÍTRICO<br><i>CITRIC ACID</i> 100 g/l<br>HIDRÓXIDO POTÁSICO<br><i>POTASSIUM HYDROXYDE</i> 30 g/l | A<br><br>A<br><br>CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> |
|  UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i>                     |  | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br><i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i><br><br>SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br><i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i><br><br>ACEITE DE OLIVA<br><i>OLIVE OIL</i>  | 5<br><br>5<br><br>5  |
|  UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)<br><i>UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)</i>            |  | CLASE<br><i>CLASS</i>   | CLASE<br><i>CLASS</i> 3  |
|  DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)<br><i>DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)</i> |  | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | R11  |

OBSERVACIONES:

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> LABORATORIO:

