

MIX  
6151  
swingcolor®  
VLOERVERF

ZIJDEMAT

BINNEN / BUITEN

- zuivere acrylaat-vloerafwerking
- voor beton- en cementvloeren
- weerbestendig
- sneldrogend
- slijtvast

watergedragen

### Eigenschappen:

- zuivere acrylaat-vloerafwerking
- voor beton- en cementvloeren
- hoogdekkend
- bestand tegen vergeling
- slijtvast en weerbestendig
- gemakkelijk te verwerken
- sneldrogend

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. kelders, werkplaatsen, overdekte terrassen en balkons, niet-belopen expositie- en opslagruimtes, enz.

### Ondergrond:

Beton- en cementvloeren.

### Drogen:

Oppervlaktedroog en overschilderbaar na ca. 5-6 uur, beloopbaar na droging gedurende de nacht.

### Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 4-5 m<sup>2</sup> / 750 ml.

### Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

### Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon en droog zijn en beschermd zijn tegen van onder af opstijgend vocht. Inhoud voor gebruik goed omroeren en de kleur controleren. Cementmelk, kalkafzettingen, oxidelagen en oplosmiddelen volledig verwijderen. Nieuwe cement- en betonoppervlakken ca. 4-6 weken laten drogen. Gladde vloeroppervlakken ter verbetering van de hechting opruwen.

### Nieuwe afwerkingen:

- **Voorstrijken:** onbehandelde ondergronden 1 x met **VLOERVERF 2in1**, verdund met 20% water.
- **Plamuren:** kleinere beschadigingen wegwerken met een uitstrijkbaar mengsel van **VLOERVERF 2in1** en kwartszand.
- **Tussen- en eindlaag:** 1 x **VLOERVERF 2in1**.

Om de oppervlakken slipvast te maken, hierop tot slot een laag **KLEURLOZE VERZEGELING** met **ANTISLIP-TOEVOEGING** aanbrengen. Voor een bijzonder optisch effect kunt u bovendien **DECOR-CHIPS** in de eindlaag **VLOERVERF 2in1** strooien en de oppervlakken daarna met **KLEURLOZE VERZEGELING** verzegelen – eventueel met **ANTISLIP-TOEVOEGING** om de oppervlakken slipvast te maken.

## Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overschilderen met onverdunde **VLOERVERF 2in1**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

## Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C. Niet in contact brengen met afdichtingsstoffen/afdichtingsprofielen/kunststofdelen en voertuigbanden die weekmakers bevatten. Voor sterk belaste vloeren binnenshuis en in garages adviseren wij **VLOERVERZEGELING** te gebruiken. Voor een duurzame bescherming moet gewaarborgd zijn dat op de oppervlakken aanwezig water goed kan aflopen.

## Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

## Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

## Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten afgeven bij een inzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

## Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

## Samenstelling:

Polyacrylaatdispersie, polyurethaandispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, bariumsulfaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitniveau niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010).

Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

## Produced for:

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany