

**6210**  
**swingcolor®**  
**LATEXVERF Mix**

## **MAT**

- binnen
- bijzonder zuinig in het gebruik
- slijtvast

Latexdispersieverf volgens EN 13300

### **Eigenschappen:**

- hoogdekkend
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- dampdoorlatend
- geurneutraal

### **Toepassingsgebied:**

Hoogdekkende latexdispersieverf voor slijtvaste afwerkingen binnenshuis, bijv. in speel- en kinderkamers, trappenhuisen, keukens, bedrijfsruimtes en andere intensief gebruikte ruimtes.

### **Ondergronden:**

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

### **Drogen:**

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

### **Verbruik:**

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m<sup>2</sup> / l.

### **Gereedschap:**

Afstrijkrooster, verfroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

### **Vorbereiding:**

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met **LATEXVERF** (verdund met max. 5% water).

### **Verwerking:**

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af. Bij intensieve kleuren kunnen er voor een gelijkmatig dekkend oppervlakbeeld meerdere lagen nodig zijn. Voor het schilderen van sterk belaste ruimtes, bijv. trappenhuisen, in intensieve kleuren adviseren wij **LATEXVERF** (ten minste zijdeglanzend) te gebruiken.

**Anti-schrijf-effect in basis 2:** De gevoeligheid van intensieve kleuren voor witte kras- en slijtsporen is dankzij het licht ruwe oppervlak duidelijk verminderd. U kunt deze met een bevochtigde microvezeldoek onder lichte druk weer verwijderen.

### **Reiniging van het gereedschap:**

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

**Bewaren:**

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfesten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

**Belangrijke aanwijzingen:**

Ook bij de verwerking van **LATEXVERF mat** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

**Samenstelling:**

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, organische/anorganische bonte pigmenten, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.**

Classificatie volgens EN 13300

Schrobvastheid	klasse 2 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany