

Kunsthars Gekleurde Lak MIX

ZIJDEMAT

- voor hout, metaal, hard PVC
- zeer goed dekkend
- weerbestendig
- stoot- en slagvast



1. Producteigenschappen en toepassing

De kunsthars gekleurde lak zijdemat is een oplosmiddelhoudende kunstharslak, die vooral indruk maakt door zijn hoog dekvermogen en zijn stoot- en slagvastheid. De lak is weerbestendig en makkelijk te verwerken. Geschikt voor bijv. ramen, deuren, meubilair (buitenzijden), tuinmeubilair, garagedeuren, hekken. Gekleurde tinten ook voor radiatoren (tot +80 °C).

Ondergrond: Hout, Ijzer, Staal, Zink, Aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

Kleuren:

Een bijna onbeperkt aanbod aan kleuren via MIX.

Toepassing:

buiten/binnen

Dichtheid:

ca. 0,9–1,3 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~80-90 ml/m²

Verdunnen:

Gebruiksklaar afgeleverd.

Vorbereiding/laagopbouw:

Altijd goed omroeren voor gebruik en de kleur controleren. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. Ijzer en staal ontroesten en ontvetten. Zink reinigen met zinkreiniger of een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 9 %) + ca. 5 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons. Vervolgens rijkelijk nawassen met water. Reinig aluminium met koper- & aluminiumreiniger en spoel goed af met veel water. Nieuw, onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15 % en bij beperkt maatvast

houten onderdelen maximaal 18 % bedragen. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en grondig schuren. Indien nodig oneffenheden binnenshuis na het voorstrijken egaliseren met vlakplamuur of reparatiemiddel. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en afwerken met onverdunde kunsthars gekleurde lak. Afbladderende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

| Ondergrond | Grondlaag | Voorstrijken | Tussen- en eindlaag |
|---|---|--|------------------------------|
| binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken | 1x houtgrondering | 1-2x kunsthars voorlak | 1-2x kunsthars gekleurde lak |
| buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken | 1x houtvoorstrijkmiddel ¹ | | |
| ijzer, staal | 1x kunsthars roestwerende grondverf, buitenshuis 2x | 1x kunsthars voorlak, buitenshuis 1x kunsthars gekleurde lak | |
| zink, aluminium, hard PVC | 1x kunsthars universele grondverf, buitenshuis 2x | | |
| intacte oude verflagen | - | - | |

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

De aanvankelijk hoge glans vermindert tijdens het drogen, de uiteindelijke glansgraad wordt na ca. 10 dagen bereikt. Intensieve kleuren op bijv. zitmeubelen, tafelbladen of legplanken extra afwerken met kunsthars kleurloze lak. Voor toepassingen op grote oppervlakken binnen (bijv. lambriseringen/plafonds) adviseren we het gebruik van gekleurde acryllak. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 8-10 uur. Bewerkbaar: na ca. 24 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Aleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met aromaatvrije verdunner.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

alkydhars, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), calciumcarbonaat, silicaten, alifaten, water, ester, additieven

OPGELET

Gevaren:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsvoorschriften:

Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. Inademing van damp vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Aanvullende informatie:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het schuren een stofmasker dragen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

