

6301 swingcolor® Arcticwit Plus

MAT / WIT

- binnen
- hoogdekkend
- bijzonder zuinig in het gebruik
- slijtvast

Dispersieverf volgens EN 13300

Eigenschappen:

- hoogdekkend
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- geurneutraal

Toepassingsgebied:

Hoogwaardige dispersieverf met een speciale samenstelling die voldoet aan de strengste wooneisen, zonder conserveringsmiddelen en ook geschikt voor allergiepatiënten. Dankzij het grote dekvermogen ideaal voor de afwerking van niet eerder behandelde oppervlakken en van contrastrijke ondergronden. Geschikt voor alle woonruimtes die normaal worden belast, bijv. woon- en slaapkamers. De samenstelling met de spatvrijformule maakt het bij correct gebruik mogelijk om te schilderen zonder of met slechts weinig verfspatten en vergemakkelijkt zo uw renovatie.

Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen:

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 70 m².

Gereedschap:

Afstrijkrooster, verfröller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

Mengen:

In iedere verhouding mengbaar met **MENKLEUREN**.

Vorbereitung:

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. In de meeste gevallen is één volle laag swingcolor® ARCTICWIT PLUS voldoende. Op erg contrastrijke ondergronden is het aan te bevelen om een grondlaag aan te brengen.

Verwerking:

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

SPATVRIJ SCHILDEREN*: Voor een perfect oppervlakresultaat en een optimale verwerking adviseren wij het gebruik van de swingcolor® SPATVRIJ VERFROLLER en een verfrooster. De pool hiervan is speciaal afgestemd op swingcolor® ARCTICWIT PLUS.

*bij correcte verwerking

Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van **Arcticwit Plus** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, polymer-vulstoffen, water, additieven. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Classificatie volgens EN 13300

Dekvermogen bij 7 m ² /liter	klasse 1 (van 4)
Schrobvastheid	klasse 2 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany