


Vloerverf voor buiten

BUITEN

- voor hout- en betonvloeren
- PU-versterkt
- zeer goed dekkend
- beloopbaar en weerbestendig



1. Producteigenschappen en toepassing

De swingcolor® Vloerverf voor buiten is geschikt voor hout- en betonvloeren. De lak is uv- en weerbestendig, zeer goed dekkend, loop- en slijtvast. swingcolor® Vloerverf voor buitengeelt niet en is sneldrogend. Geschikt voor bijv. terrassen, balkons, pergola's en trappen enz.

Ondergrond: Massieve houten vloeren, Betonvloeren.

Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart.

Toepassing:

buiten

Dichtheid:

ca. 1,1–1,3 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +10 °C of boven de +25 °C.

Verbruik:

~150-200 ml/m²

Verdunnen:

Om voor te strijken 20 % met water. Anders niet verdunnen.

Aankleuren/mengen:

Niet mengen met andere soorten materialen.

Voorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet vast, draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij en beschermd zijn tegen opstijgend vocht (bijv. bij betonplaten die rechtstreeks in de grond liggen). Voor de montage van nieuwe houten vloeren moet aan alle zijden een grondlaag worden aangebracht. Oude olielagen op houten terrassen moeten volledig verweerd zijn of gereinigd worden met swingcolor® Hardhout-Reiniger. Vergrijsd hout en losse houtsplinters moeten

voor het afwerken worden verwijderd. Vuil en groene aanslag voor de verwerking volledig verwijderen. Nieuwe cement- en betonoppervlakken min. 4–6 weken laten drogen. Ruw gladde vloeroppervlakken op om de hechting te verbeteren. In goede staat verkerende matte, dragende oude lagen opschuren, reinigen en overschilderen met swingcolor® vloerverf voor buiten. Afbladderende en niet-draagkrachtige oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder 'Nieuwe verflaag'.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
onbehandeld beton, verweerde houten ondergronden	1x speciaal-hechtgrond, of swingcolor® Vloerverf voor buiten, verdund met max. 20% water.	1x Vloerverf voor buiten	1x Vloerverf voor buiten
intacte oude verflagen	-	-	

Technische aanwijzingen:

Niet bij directe zonbestraling verwerken. Breng de verf niet in contact met afdichtmiddelen die weekmakers bevatten, afdichtprofielen, kunststofonderdelen of voertuigbanden. Ook sommige tuinmeubelpoten zijn voorzien van kunststoffen die weekmakers bevatten en kunnen bij contact tot verlijming met de verflaag leiden. Zorg ervoor dat de oppervlakken voldoende waterafvoer hebben. Op ruwe of geprofileerde houten ondergronden moet rekening worden gehouden met verhoogd materiaalgebruik. swingcolor® Vloerverf voor buiten is niet geschikt voor bereiden oppervlakken zoals parkeerplaatsen en garages. Voor een antislipwerking kan swingcolor® Antislip-toevoeging worden toegevoegd.

Droging:

Oppervlaktedroog en overschilderbaar: na ca. 5–6 uur. Volledig belastbaar: na ca. 7 dagen. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

polyacrylaatdispersie, polyurethaandispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, bariumsulfaat, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terecht komt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

