



**TABLERO DE FIBRAS
PARA UTILIZACIÓN GENERAL
EN AMBIENTE SECO (TIPO MDF) MDF
IEP300**

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS

PARÁMETROS	NORMA	ESPECIFICACIÓN
• Aspecto:		Buen canto (sin quemar); sin virutas en superficie, sin hoyos y sin marcas de lijadora si está lijado
• Humedad: [*]	EN 322	7,5 % ± 3,5
• Contenido en sílice	ISO 3340	≤ 0,05 %
• Rectitud al canto: [*]	EN 324-2	≤ 1,5 mm m ⁻¹
• Escuadrado: [*]	EN 324-2	≤ 2,0 mm m ⁻¹
• Tolerancia en largo y ancho: [*]	EN 324-1	± 2 mm m ⁻¹ . Máximo ± 5 mm
• Formol al perforador: [*]	UNE-EN ISO 12460-5	Clase 1: ≤ 8 mg / 100 g tablero seco
• Perfil de densidad: ** (Espesor ≥ 10 mm)	IQL139	≥ 550 kgm ⁻³ capa interna ≥ 1.000 kgm ⁻³ capa externa
• Tolerancia en densidad: *	EN 323	± 7 % (para un mismo tablero)
• Tolerancia en espesor sin lijar: [*]	EN 322	-0,3 mm + 1,7 mm
• Tolerancia en espesor lijado: [*]	EN 324-1	± 0,3 mm
• Clase de reacción al fuego:	RD 110/2008	D-s2, d0 para tableros de espesor ≥ 9 mm y densidad ≥ 600 kgm ⁻³

* Según EN 622-1. ** Según EN 622-5

ESPESORES (mm)

PARÁMETROS	NORMA	>4 a 6	>6 a 9	>9 a 12	>12 a 19	>19 a 30	>30 a 40
Tolerancia en espesor (mm)*	EN 324-1	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3
Densidad (kgm ⁻³) **	EN 323	770	750	730	715	670	650
Flexión (Nmm ⁻²) *	EN 310	≥ 23	≥ 23	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 17
Módulo elasticidad (Nmm ⁻²) *	EN 310	≥ 2.700	≥ 2.700	≥ 2.500	≥ 2.200	≥ 2.100	≥ 1.900
Cohesión interna: (Nmm ⁻²) *	EN 319	≥ 0,65	> 0,65	≥ 0,60	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,50
Hinchamiento 50 x 50 24 horas (%) **	EN 317	≤ 30	≤ 17	≤ 15	≤ 12	≤ 10	≤ 8

* Según EN 622-1 . ** Valor orientativo

TABLEROS TAMABI, S.L.

Ctra. Jorquera Paraje Los Rulos, s/n. 02250 Abengibre (Albacete) España

T +34 967471568 / +34 967471531 www.tablerostamabi.com