



FICHA TÉCNICA LOSETA COMPOSITE 500X500 TEXTURADA

Composición	Valor	observaciones
Composición	65% Fibras de madera, 35% polímeros	
Datos técnicos por loseta	Valor	observaciones
Espesor	25 mm	Tolerancia ±5%
Anchura	500 mm	Tolerancia ±5%
Longitud	500 mm	Tolerancia ±5%
Peso	1.260 gr	
Aspecto	Texturado	
Simulación reparto de las cargas	450 kg/m ²	250 mm entre apoyos (extremidades fijas)
Propiedades mecánicas	Valor	Norma / observaciones
Densidad	1,19 g/cm ³	EN 323:1993
Absorción de la humedad (24 h. inmersión)	0,40 %/peso	EN 317:1993 // GZS317/1993
Resbalabilidad	Clase 3	EN 15676:2007
	Clase 3	longitudinal
	Clase 3	transversal
Ciclos frío-calor	CUMPLE	UNE 48025:1979

DICOTECH

FICHA TÉCNICA BASE PLASTICA

No.	Test item	Test method	Test condition	Result
1	Ash	ISO 3451-1:2008 method A	Calcining temperature: 600±25°C	47.9%
2	Major composition	ASTM E1252-98(2007)	-----	Epoxy resin and Quartz

Note: Test specimens were cut from the sample.