

VF202 TRASSFUGENMÖRTEL 2

VF202 TRASSFUGENMÖRTEL 2 MM

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Trass, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Für die Verfügung von Pflastersteinen und -platten • Auch für die Verfügung von Randsteinen geeignet • Mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen.

EIGENSCHAFTEN:

Frost- und Tausalzbeständig • Wasserundurchlässig • In Grau erhältlich.

VERARBEITUNG:

Fugenmörtel mit Wasser auf die gewünschte Konsistenz anrühren - je nach Anwendung steif/steifplastisch oder fließfähig. Verfügung von Pflasterflächen in Schlammtechnik mit einem Gummiwischer. Nach dem Ansteifen des Fugenmörtels Flächen mit einem Schwamm Brett oder mit leichtem Wasserstrahl sorgfältig reinigen. Bei der Verfügung von Randsteinen etc. werden die Fugen mit steifen/steifplastischen Fugenmörtel verfüllt und die Oberfläche geglättet. Die fertigen Flächen sind vor zu schnellem Austrocknen (z.B. Wind, direkte Sonneneinstrahlung) und Durchnässung zu schützen. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können die Farbtöne variieren. Aus diesen Grund kann die Farbgleichheit nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden. Um weitere Farbdifferenzen zu verhindern, sollten Sie kein weiteres Wasser während der Verarbeitung zugeben und das Material gleichmäßig verarbeiten. Unterschiedliche Witterungs- und Verarbeitungsbedingungen beeinflussen ebenfalls die Farbgebung. Verarbeitung gemäß geltenden Normen und Richtlinien.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Verfügung darf erst nach fertiger Verdichtung des Pflasters erfolgen. Die Fugen müssen frei von Verunreinigungen sein, damit eine Verfügung über die gesamte Fugentiefe gewährleistet ist. Pflasterflächen gründlich vornässen! Zur nachfolgenden leichteren Reinigung können die Flächen mit einer Imprägnierung oder einem Oberflächenverzögerer vorbehandelt werden.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werklabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Körnung:	≤ 2 mm
- Verbrauch:	ca. 1 kg/m ² je cm Fugentiefe bei 5 % Fugenteil
- Wasserbedarf:	Fließfähig: ca. 0,17 l/kg Trockenmörtel Steif/Steifplastisch: ca. 0,11 l/kg Trockenmörtel
- Verarbeitbar:	ca. 1,5 Std.
- Belastbar:	Fußgänger: nach ca. 3 Tagen Voll belastbar: nach ca. 21 Tagen

Services auf Anfrage durch unsere Vertriebs- und technischen Vertreter. Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

LIEFERFORM:

Art. Nr. BCA 030 25 20 A0X, 25 kg Säcke, 48 Säcke/Palette/1.200 kg

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at