

LVT Premium Adhesive Floor and Wall

Revisie: 29/07/2021

Pagina 1 van 3

Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	Ca. 1,40 g/ml
Gehalte vaste stof	Ca. 80 %
Temperatuurbestendigheid**	-20°C tot +80°C (uitgehard)
Verwerkingstemperatuur (tekst)	Ideaal bij 15-25°C, RV 45-60% Min. +10°C, max +30°C
Afdamptijd (= wachttijd alvorens dichtleggen)	Ca. 10 min
Open tijd (23°C, 55% RV) *	Max. 30 min.
Droogtijd (23°C en 50% R.V.)	Belastbaar: ca 24h, volledige uitharding: ca 72h
Gereedschap	Lijmspatel A2, voor (Cushion) Vinyl Lijmspatel A3, voor tapijt met latex schuimrug, PVC vloerbekleding Lijmspatel B1/B2, voor tapijt met jute-, actionback-, polystyreen-, of viltrug, naaldvilt en linoleum
Verbruik (*)	met lijmspatel A2/A3: 250 à 300 g/m ² met lijmspatel B1/B2: 400 à 500 g/m ²

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

LVT Premium Adhesive Floor and Wall is een universele, gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen op vlakke zuigende ondergronden.

Eigenschappen

- Gebruiksklare pasta
- Makkelijk spatelbaar, ook onder moeilijke omstandigheden.
- Hoge (aanvangs)kleefkracht
- Zeer hoge eindsterkte
- Onmiddellijk beloopbaar
- Warmtebestendig, ook voor vloerverwarming
- Voor binnengebruik
- EC-1 PLUS label: zeer emissie-arm
- Voldoet aan EN14259: Lijmen voor vloerbedekkingen

Toepassingen

- Specifiek voor de verlijmingen van elastische vloerbekledingen zoals LVT stroken, homogene en heterogene PVC tegels en cushion vinyl voor vloeren en wanden.
- Ook geschikt voor rubber vloerbekleding, naaldvilt- en tapijttegels, PVC banen, geweven tapijt en linoleum op poreuze vlakke ondergronden zoals cementdekvloer (chape), egaline, hout en beton.

Leveringsvorm

Kleur: beige
Verpakking: 13 kg

Houdbaarheid

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

LVT Premium Adhesive Floor and Wall

Revisie: 29/07/2021

Pagina 2 van 3

Na gebruik de verpakking goed afsluiten met de originele dop. Vorstvrij bewaren

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Ondergronden

Soorten: alle gebruikelijke poreuze bouwondergronden, beton, chapevloer, baksteen, steen, pleisterwerk, hout
Toestand: Zorg dat de ondergrond droog, vlak, vast, zuiver, stof-, lijmresten-, vet- en olievrij is.
Voorbehandeling: Vloerverwarming uitschakelen volgens de geijkte procedure. Bij renovatie, moet de bestaande soepele vloerbekleding (tapijt, linoleum, cushion vinyl, rubber, PVC, ...) verwijderd worden. Zorg voor een zuivere ondergrond. Bij renovatie moeten oude lijmresten mechanisch verwijderd worden. Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen vast is. Schuur de ondergrond op tot op een vaste laag (verplicht bij anhydriet dekvloeren), zodat ook alle onzuiverheden (oude lijmresten ed.) verwijderd zijn.

Indien er twijfel is bij poederende, verzande of verbrande ondergronden, kan steeds een krastest uitgevoerd worden.

Bij een zwak resultaat is het aangewezen de ondergrond voor te strijken met Soudal WBPR-21. Controleer tevens de vlakheid van de ondergrond. Algemeen moeten we stellen dat er steeds een egalisatielaag, zoals Soudal VE50, geplaatst wordt. Abrupte oneffenheden, scheuren ed. zijn totaal niet aanvaardbaar. Bij sterk absorberende ondergronden is het aangewezen eerst de primer Soudal WBPR-11P te gebruiken. Net voor het plaatsen, de ondergrond nog eens grondig stofzuigen. Voor het plaatsen moet de vloerbekleding geacclimatiseerd worden aan de omgeving waarin het geplaatst wordt (15°C-28°C):

- zorg voor een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid voor zowel de vloerbekleding, lijm, omgeving en de ondergrond.

- tijdens het acclimatiseren, niet pleisteren, schilderen of egaliseren in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid. Voor het plaatsen van de vloerbekleding moeten de bewerkte muren en vloeren volledig droog zijn.

Verwerking

Aanbrengmethode: Startassen uittekenen en legpatroon bepalen. De lijm goed oproeren voor gebruik. LVT Premium Adhesive Floor and Wall aanbrengen met de gepaste lijm spatel op de gepaste ondergrond (zie technische gegevens). Breng niet meer lijm aan dan er vloerdelen kunnen worden geplaatst binnen 10-20 minuten. Na een wachttijd van 10 à 15 min de niet dampdoorlatende vloerbekleding (vinyl, PVC, tapijt met schuimrug) en linoleum in de nog natte lijm plaatsen, spanningsvrij en zorgen dat er geen lucht inclusies zijn.

De vloerbekleding vervolgens onmiddellijk goed aanwrijven, aandrukken of walsen over het ganse oppervlak om een goede lijmoverdracht te bekomen. Het lassen van PVC

vloerbekleding of linoleum kan pas minstens 24h na verlijming gebeuren. Consulteer ook de werkwijze, de technische fiche van de vloerbekleding en volg de plaatsinstructies van de producent op. Bij vloerverwarming, deze heropstarten volgens de geijkte procedure, na minstens 48h.

Reinigingsmiddel: Uitgeharde LVT Premium Adhesive Floor and Wall kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Consulteer steeds de werkwijze, de technische fiche van de vloerbekleding en volg de plaatsingsinstructies van de producent op.
- Het werken met juiste voorstrijken zorgt steeds voor een verhoogde hechting op de ondergrond maar zorgt ook voor een lager verbruik van de lijm en zorgt ervoor dat het inlijmen gemakkelijker verloopt. Voor LVT

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

LVT Premium Adhesive Floor and Wall

Revisie: 29/07/2021

Pagina 3 van 3

Premium Adhesive Floor and Wall kan steeds gewerkt worden met Soudal WBPR-11P op een cementgebonden dekvloer (chape) of op een egaline.

- De minimale temperatuur van de ondergrond moet ook minstens +10°C zijn.
- Niet gebruiken in vochtige ruimtes of toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Plaats nooit op ondergronden die niet beschermd zijn tegen mogelijk opstijgend vocht. Controleer of vraag steeds na of er op een gelijkvloers een waterscherm aanwezig is. Bij twijfel steeds een vochtscherm, bvb Soudal EPR-31P, plaatsen. Maar bij een te hoge druk van het opstijgend vocht kan dit scherm ook falen.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.