

Holzfußbodenlack MIX Basis 1

INNEN

- Holzstruktur erhaltender PU-Decklack
- für Holzfußböden und -treppen
- widerstandsfähig
- reinigungsbeständig



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® Holzfußbodenlack ist ein Holzstruktur erhaltender PU-Decklack für Holzfußböden und -treppen. Er ist widerstandsfähig und reinigungsbeständig. swingcolor® Holzfußbodenlack ist schnell trocknend sowie leicht zu verarbeiten. Geeignet für Holzböden in z. B. Kinderzimmern, Fluren, Wohn- und Schlafräumen. Nicht geeignet für geölte, gewachste oder werkseitig beschichtete Böden sowie Laminat.

Untergrund: vorhandene Parkettfußböden, Dielen, Holztrepfen.

Anwendungsgebiet: innen
Dichte: ca. 1,05–1,15 g/cm³

Glanzgrad: seidenmatt
GISCODE: BSW30

2. Verarbeitung

Werkzeug: swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für wasserbasierte Lacke.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +10 °C und bis max. +25 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

Verbrauch: ~110 ml/m²

Verdünnen: Bei Bedarf bis max. 5 % mit Wasser verdünnen.

Abtönen/Mischen: Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Vorbereitung/Anstrichaufbau: Vor Gebrauch stets gut aufrühren und Farbton prüfen. Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (staub- öl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein. Intakte Altanstriche gut anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen. Rohes Holz vor der Beschichtung fein schleifen (Körnung 100 oder feiner). Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Zwischen

den Anstrichen leicht anschleifen. Beim Schleifen Staubmaske tragen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und zweimal unverdünnt mit swingcolor® Holzfußbodenlack überstreichen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
inhaltsstoffreiche Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder)	1–2x (deckend) Spezial-Haftgrund (mit 5 % Wasser verdünnt)	1x Holzfußbodenlack, (ggf. bis 5 % mit Wasser verdünnt).	1–2x Holzfußbodenlack
intakte Altanstriche	-		

Technischer Hinweis:

Es wird empfohlen Möbel oder Gegenstände, die auf der beschichteten Fläche bewegt werden, mit Filzgleitern o. ä. auszustatten. Auf höher belasteten Flächen eine anschließende, transparente Versiegelung mit swingcolor® PARKETTLACK seidenmatt oder glänzend durchführen. Um Ansätze zu vermeiden den Boden bahnenweise streichen. Dabei die Eckbereiche nur auf der Breite der Bahn vorstreichen. Übliche Gebrauchsspuren wie (z.B. Schuhsohlenabrieb, Kratzer oder Verschleiß) können nicht ausgeschlossen werden. Ausgelaufene Flüssigkeiten immer direkt aufnehmen. Stehendes Wasser vermeiden! Holzdielen können sich auch im Innenbereich aufgrund von Temperaturschwankungen zusammenziehen und ausdehnen. Daher kann es z. B. im Nut- und Federbereich zu leichten Rissen aufgrund der Holzbewegung kommen. Vor der Verarbeitung des Produktes das technische Merkblatt lesen.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Mit swingcolor® Holzfußbodenlack beschichtete Holzfußböden nur mit handelsüblichen, schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht wischen!

Trocknung:

Begebar nach ca. 8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 16 Stunden Erste Feuchtreinigung und voll belastbar durch z. B. Auflegen von Teppichen nach ca. 8 Tagen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

