

Omschrijving: Multifunctionele, watergedragen en sneldrogende primer op basis van alkydemulsie. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Te gebruiken op alle houtsoorten, MDF en als hechtpriemer op harde kunststoffen zoals PVC. Ook geschikt als hechtpriemer op verzinkt staal en non-Ferro metalen. Kan afgewerkt worden met acryl-, alkyd- en dispersieverven.

Eigenschappen:

- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, acrylroller of verfspuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de tweede laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Verbruik:

Ca. 12-14 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout en MDF: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Dan 1 laag Multiprimer aanbrengen. Indien nodig plamuren en daarna schuren. De geplamuurde vlakken bijwerken. Buiten een tweede laag Multiprimer aanbrengen.

Verzinkt staal en non-Ferrometalen: Ontvetten met thinner, roest- en stofvrij maken, daarna schuren met staalwol en grondig reinigen met wasbenzine.

Harde kunststof: Ontvetten, schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

Pigmenten: Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders.

Oplosmiddel: Water

PVC: 33%

Vaste bestanddelen: 54 m/m %

S.M.: ca. 1,35 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 100 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 40 Micron

Glansgraad: Mat

Tint: Wit en kleuren van verfmengmachine

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet bij kans op vorst, dreigende regen of in de volle zon aanbrengen.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.