

## Qualitätsmerkblatt für Rauhpund

Sortiermerkmale	Anforderungen an <b>Rauhpund</b> bei	
		Güteklasse II-IV <b>unsortiert</b>
Äste		alle Größen und Arten zulässig
Risse		nicht länger als 1/3 Brettlänge
Kernröhre		zulässig
Druckholz (Buchs, Rothärte)		zulässig
Drehwuchs		zulässig
Harzgallen		zulässig
verkiente Stellen bei Kiefer		zulässig
Rindeneinschluß		zulässig
Insektenfraßstellen		zulässig
Fäule		unzulässig
Verfärbungen		zulässig
Baumkante		große zulässig, soweit Verlegung möglich
Holzfeuchte		18 ± 3 %, auch frisch bzw. lufttrocken
Maßhaltigkeit		Toleranzen zulässig
Oberflächen- beschaffenheit		zweiseitig egalisiert, auch rauh möglich
Hobelfehler		zulässig