



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

INFORME TÉCNICO

Versión 1-03/22

BASE PARA MADERAS ANTIMANCHAS / ANTI-TANINOS

La **imprimación antimanchas/antitaninos** es un producto al agua, tanto para uso en interior como en exterior.

En ocasiones y sobre ciertos tipos de maderas, pueden surgir manchas amarillentas, tras el pintado y barnizado, estropeando el trabajo realizado. Estas manchas son los taninos, sustancias que se encuentran en la madera y que llegan a traspasar las capas de pintura hasta aflorar a la superficie.

Las maderas con un alto contenido en taninos son:

- Tropicales: iroco, ipé y caoba.
- Frondosas: roble, castaño y cedro.
- Coníferas: pino y abeto. En estos casos, los taninos están muy concentrados en los nudos.

La **imprimación antimanchas/antitaninos** es el producto idóneo para aplicar en muebles de madera, por su poder de bloquear las subidas de taninos, aceite o resina y evitar la formación de manchas.

Por otro lado, posee también la excelente propiedad de actuar como antimanchas en general, bloqueando o aislando cualquier tipo de mancha, para después aplicar la pintura definitiva, evitando que manchas como aceite/grasa, nicotina, rotulador, bolígrafo, ... emerjan de nuevo a la superficie.

Facilita la adherencia y prolonga la duración de las pinturas.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar directamente sobre la superficie a proteger, recomendando 2 capas, para cubrir y aislar perfectamente las posibles manchas

Posteriormente y una vez seca, se puede aplicar sobre ella, todo tipo de pinturas: acrílicas, vinílicas, poliuretano, ...



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

INFORME TÉCNICO
Versión 1-03/22

BASE PARA MADERAS ANTIMANCHAS / ANTI-TANINOS

PROPIEDADES:

Densidad ASTM-D 1475-60 (20°C).....	1,370 +/- 0.020 gr/cc
Viscosidad (20°C).....	12.800 +/- 1.500 cps
Método de aplicación.....	brocha, pincel, rodillo, aerógrafo
Tiempo de secado: Al tacto.....	30 - 50 min
Repintado	6 -12 horas
Total	24 horas
Rendimiento	14-16 m2/Lt o 10-12 m2 / 750 ml
Disolvente recomendado.....	Agua (+ 15-20 % para aerógrafo)
Color.....	Blanco

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar los envases bien cerrados, a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. Conservación: 24 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

SEGURIDAD

Contiene/Contains/Contient/Contém/Enthält: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. May produce an allergic reaction. Peut produire une réaction allergique. Può provocare una reazione allergica. Pode provocar uma reacção alérgica. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2004/42/IIA (g) (30) Máx. COVs 25 g/L

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades