



FLEUR DESIGNER'S PAINT PRIMER F

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Imprimación Rugosa Súper adherente para superficies difíciles. Ofrece una excelente adherencia sobre baldosas y superficies no absorbentes. Una vez mezclados los componentes durante 2 minutos, aplicar en 45 minutos. Esperar 24 horas antes de dar la siguiente mano.

CÓMO SE USA

Mezclar los dos componentes y aplicar una mano con rodillo o brocha (secado 24 horas y no más de 36 horas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	gris
Aspecto:	satinado
Viscosidad:	800 +/- 160 m Pascal
Peso específico:	1,30 +/- 0,05 g/ml
Residuo seco:	62% en peso 50,60% en volumen
Seco al tacto:	2 h a 25° C e 50% U.R.
Pot-life:	2 h a 25° C
Consumo:	0,10 lt per mq
Tiempo de recubrimiento:	min 12 and max 36 h
Condiciones de uso:	temperatura entre 15°C y +30° humedad relativa 70%
Relación en peso:	130 de "A" y 100 de "B"
Relación en volumen:	195 de "A" y 100 de "B"
VOC según Dlgs 161/06 - este producto	
Listo para usar contiene al máximo:	50 g/l de COV
Disolvente para la limpieza de herramientas:	agua
Almacenamiento:	Conservar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C.

El comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias anteriores en la aplicación del producto comprado y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

CICLO PARA SUELOS

1. CLEANER: Para limpieza profunda utilizar puro, para limpieza ordinaria y mantenimiento diluir en proporción 1:1 con agua.
2. PRIMER F: Mezclar los dos componentes y aplicar una mano con rodillo o brocha (secado 24 horas y no más de 36 horas).
3. ESMALTE: Aplicar 2 manos (6 horas de secado entre una mano y otra).
4. ACABADO: Proteger con Acabado Protector H2O (Brillante, Mate o Satinado). Para exteriores y superficies en contacto prolongado con el agua (p. ej., duchas) utilizar Acabado Extra Resistente (Mate o Brillante). Esperar 18-24 horas antes de pisar el suelo. La resistencia máxima se alcanza después de 7 días.