

V20 TRASSVERLEGEMÖRTEL

V20 TRASSVERLEGEMÖRTEL

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Trass, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Zementgebundener trasshaltiger Verlegemörtel zur Verlegung von Bodenplatten aus Natursteinen, Steinpflaster, Betonsteinen und -platten • Für Schwimmteiche und Naturpools geeignet und geprüft gem. ÖNORM L 1128 • Mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen • Im Innen- und Außenbereich • Für die händische und maschinelle Verarbeitung • Nicht geeignet bei Fußbodenheizungen.

VERARBEITUNG:

Verarbeitung mit Freifallmischer und Zwangsmischer (Mischzeit mindestens 3-5 Minuten) sowie mit verschiedenen Durchlauf- und Horizontalmischern mit Förderanlage. Frischen Mörtel so rasch wie möglich einbauen. Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen zu erfolgen. Der frische V20 Trassverlegemörtel ist vor zu schnellem Austrocknen (z.B. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen. Platten und Steine müssen frei von Verunreinigungen und Rissen sein. Platten und Steine gründlich vornässen

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Nicht unter 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Druckfestigkeit: | >16 MPa |
| - Körnung: | ≤ 4 mm |
| - Verbrauch: | ca. 20 kg/m ² je cm Schichtstärke |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,10 Ltr./kg Trockenmörtel |
| - Mindestschichtstärke: | Begehbar 2 cm
Bafahrbar 4 cm |
| - Verarbeitbar: | ca. 1,5 Std. (bei 20°C und 50% Rel.LF.) |

NORMBEZEICHNUNG

EN13813 CT-C16-F3

LIEFERFORM:

Art. Nr. BCA 010 40 40 03A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400 kg

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Head Office: Lasselsberger GmbH, Wörth 1, A-3380 Pöchlarn