



# FLEUR DESIGNER'S PAINT SPRAY CHALKY LOOK

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## FICHA TÉCNICA

**Descripción** Fleur Chalky Look spray es una pintura al agua altamente mate, para la decoración de muebles o cualquier material donde se requiera una pintura mate de alta calidad.

**Aplicación** Debido a las características del producto recomendamos su uso sobre todo tipo de materiales como madera, metales o plásticos. Para usos doméstico en manualidades, bellas artes o en aquellas aplicaciones donde se necesite un acabado altamente mate.

- Doméstico.

### Instrucciones de Uso

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Remover la corrosión o pinturas antiguas antes de aplicar el producto. Sobre PP, PE, PVC aplicar un promotor de adherencia.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los treinta minutos con la misma pintura.
- Una vez curada la pintura es lijable.
- No es necesario la aplicación de una cera para la protección de la pintura una vez está curada. El tiempo para obtener la dureza final es de 3 a 5 días, dependiendo del grosor de capa aplicado y las condiciones ambientales.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### Características

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cobertura.
- Buena durabilidad del color.
- Utilizable en interiores y en exteriores.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Lijable
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Bajo contenido de COV.
- Sobre plásticos, aplicar primero un promotor adecuado.

### Características físicas

**Tipo Ligante** PU modificado

**Color** Pedir disponibilidad

**Brillo** <10% a 60° <7% a 85°

**Secado al tacto** (ASTM D-1640 ISO 1517) 30'

**Secado total** (ASTM D-1640 ISO 1517) 3-5 días

**Espesor de capa seca** 20 µ/capa (2 pasadas)

**Rendimiento teórico** 2m<sup>2</sup> para aerosol 300ml  
**Diluyente** Agua y alcoholes

**Repintado** Después de 30'

**Resistencia del pintado al calor** No determinado

**Condiciones de aplicación** T° Ambiente min: 8°C | T° Superficie min: 5-50°C | Humedad máx:

\* **Variación según color.** 85% R.H.P. |

### Características envasado

**Capacidad nominal** 300 ml

**Resistencia del envase al calor** <50°C

**Propelente** DME

**VOC's (g/l)** 525-460\*