

**swingcolor®**

# Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Heizungskeller

## Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor®  
HEIZUNGSKELLERFARBE
- Farbroller (10 cm)
- swingcolor® Flachpinsel
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange



*Alles, was Farbe kann.*

## 1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss den Bauanforderungen für Heizöllagerräume entsprechen.
- Die Oberfläche muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und rissfrei sowie frei von Zementschlämmen, Zementhaut, losen und mürben Teilen, Gefügefehlstellen und trennend wirkenden Substanzen (z. B. Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trennmittel, Nachbehandlungsmittel, organische Zusätze, Anstrichreste) sein. Sie darf weder abmehlen noch absanden.
- Die Oberflächen mit z. B. Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger mechanisch reinigen.
- Eventuelle Fehlstellen mit Zementmörtel (mit mindestens 30 % Zementanteil) verspachteln.
- Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Putz-, Beton- und Estrichflächen müssen mindestens 28 Tage alt und trocken sein.

## 2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Mit swingcolor® HEIZUNGSKELLEFARBE grau, mit 10 % Wasser verdünnt, 1x vorstreichen.

## 3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Zwischenanstrich mit swingcolor® HEIZUNGSKELLEFARBE rotbraun unverdünnt vornehmen.
- Als Endanstrich verwenden Sie die swingcolor® HEIZUNGSKELLEFARBE in Grau unverdünnt.



## Tipps &amp; Tricks

- Der Anstrich unterliegt den gesetzlichen Vorschriften. Es sind mindestens drei Anstriche aufzubringen und nachzuweisen. Hierfür die einzelnen Schichten in unterschiedlichen Farbtönen (z. B. grau; rotbraun; grau) ausführen und am oberen Rand jeweils 1 cm des vorherigen Anstriches sichtbar lassen. Eine umgekehrte Farbtonreihenfolge zur hier beschriebenen ist ebenfalls möglich.
- Die Auflagen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind zu beachten.
- Beachten Sie, dass zur weiteren Überarbeitung eine Ruhezeit von 8 Stunden eingehalten werden muss, damit das Material vollständig trocken kann.
- Die volle Belastbarkeit der bearbeitenden Fläche ist nach maximal 7 Tagen erreicht.

Video-Tutorial –  
schauen Sie rein:



**Hinweis:** Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:  
BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG  
Staubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

