FICHA TECNICA

Impermeabilizante Exterior Protect

Descripción	Impermeabilizante para fachadas a base de resinas de siloxano.
Usos	Exterior Formulado especialmente para la impermeabilización e hidrofugación de superficies exteriores de ladrillo, piedra y revocos de hormigón donde se requiera mantener el aspecto natural del soporte. Repele y evita la aparición de manchas en las fachadas en caso de lluvia.
Propiedades	• Incoloro-Invisible • No forma película • Resistente a la intemperie • Gran resistencia a la alcalinidad. • Transpirable-Impermeable • Fácil aplicación, no salpica
Colores y tamaños	Incoloro (0.750 y 4L)
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Resinas de siloxano Aspecto: Invisible Densidad: 0,78 ± 0,04 g/ml Secado a 23ºC: 4-6 hora Rendimiento teórico: 2 – 3 m²/ litro (muy variable, dependiendo de la absorción del soporte) Valor COV: Valor límite en UE para este producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 745 g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha o rodillo Dilución: No precisa Limpieza de utensilios: Sintéticos y Grasos Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: Elimínese por medios adecuados (cepillado, raspado, etc) los residuos de cemento, arena, yeso y todos los materiales que no tengan una buena adherencia en la superficie. Remover la pintura antes de su utilización. Modo de empleo: Las superficies a tratar han de estar completamente secas y limpias de polvo, residuos o salitre. Aplicar Impermeabilizante Exterior Protect sin diluir. Es aconsejable la aplicación con brocha o rodillo hasta saturación.

	Superficies pintadas: Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. Consejo Bruguer: En el caso de que se quiera repintar la superficie con un revestimiento, esperar a que el efecto hidrófugo haya desaparecido. Para ello, comprobar mojando la superficie con agua. <u>Precauciones</u> Presérvese el producto de las heladas. No pintar a temperaturas del soporte inferiores a los 5ºC ni superiores a los 35ºC.
Información adicional	Instrucción de seguridad: Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrip. 2º - N.I.F. B-08218158