

MODELO	ICE MATE		
FORMATO	25X50		
PRODUCTO	Revestimiento. Grupo BIII		
DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	VALOR NORMA	KERATILE	NORMA DE ENSAYO
ABSORCIÓN DE AGUA	> 10%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
CARGA DE ROTURA	> 600 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 12 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase	N.P.	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	Método disponible	N.P.	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA (Productos domésticos y sales de piscinas)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Método disponible	N.P.	UNE-ENV 12633:2003
DUREZA MOHS	Mínimo 3	Cumple	EN 101

KERATILE S.L.U.

CIF B-12943338
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofar (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070