



FLEUR DESIGNER'S PAINT

RESINA PROTECTORA H2O MATE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Resina mate al agua, ideal como protección para suelos y superficies de alto desgaste. Aplicar sobre superficies limpias. Verter el componente B en el componente A, mezclar bien durante 2 minutos. Dejar reposar 10 minutos y aplicar con rodillo o brocha antes de 50 minutos. Esperar un mínimo de 2 horas y un máximo de 24 horas antes de aplicar la siguiente capa y 24 horas antes de caminar sobre la superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA RETICULADO:

Color:	Transparente
Residuo seco:	40% en peso
Viscosidad:	500+/- 100 m Pascal a 25° C spindle 1 rpm 12 1,05+/-0,05 g/ml
Densidad:	25°C
Punto de inflamación:	no aplicable
Pot-life:	1 hora
Seco al tacto:	40-50 minutos (25°C-50% U.R.)
Cubrir:	mim. 2h ÷ max 1 día (25°C - 50% U.R.)
Consumo:	0,100 lt/mq (film 40 micrón)
Condiciones de uso:	Temperaturas entre +10°C y +30°C. U.R. <80%
Diluyente recomendado:	agua (sólo después de mezclar los dos componentes)
Disolvente de limpieza de herramientas:	Agua
Almacenamiento:	Conservar en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 35° C. Preste especial atención al componente B, que es sensible a la humedad.
Porcentaje de utilización en peso:	A= 100 B= 15
Ratio de volumen:	A= 100 B= 14,20

CICLO DE SUELO

- LIMPIADOR:** Para una limpieza profunda utilizar puro, para la limpieza de rutina y mantenimiento diluir 1:1 con agua.
- IMPRIMACIÓN P:** Mezclar los dos componentes y aplicar una mano con rodillo o brocha (secado 24 horas y no más de 36 horas) añadiendo unos 50 g de Aditivo Textura de grano fino (cód. 13501). En suelos de madera, lijar y sustituir Primer P por una capa de Fleur Primer Universal (secado 24 horas).
- MULTI-SURFACE EGGSHELL:** Aplicar 2 capas (6 horas de secado entre capa y capa).
- ACABADO:** Proteger con acabado protector H2O (brillante, mate o satinado). Para exteriores y superficies en contacto prolongado con el agua (p.ej. duchas) utilizar Acabado Extra Resistente (Mate o Brillante). Espere entre 18 y 24 horas antes de pisar el suelo. La resistencia máxima se alcanza a los 7 días.