



FLEUR DESIGNER'S PAINT RESINA EPOXI COLOREADA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

FICHA TÉCNICA

FLEUR ESMALTE EPOXI SATINADO COLOREADO EN EMULSIÓN ACUOSA (A+B)

DESCRIPCIÓN

Acabado satinado bicomponente coloreado a base de resinas epoxi y aminas en dispersión acuosa, con alto contenido en sólidos.
Excelente resistencia al desgaste.
Fácil limpieza de la superficie.
Buena resistencia al agua, soluciones alcalinas, detergentes e hidrocarburos.

USOS

Coloración de suelos de hormigón (por ejemplo, almacenes, cobertizos, garajes).
Acabado para revestimientos epoxídicos gruesos.
Renovación de coloración en suelos antiguos de resina.
Esmalte para zócalos de pared.
Revoques a base de cemento y cal.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los sustratos de hormigón deben ser sólidos, estar secos (curados si son nuevos), nivelados, absorbentes, no contaminados por aceites, detergentes, polvo u otras sustancias. Considere el tipo de preparación mecánica más conveniente (por ejemplo, abrasión). Los suelos de baldosas deben lijarse o granallarse hasta que la superficie quede completamente mate.
Los revestimientos de resina existentes deben lijarse o granallarse y deben eliminarse los residuos de polvo. En el caso de hormigón nuevo, espere al menos 28 días para el curado.
En caso de posible humedad por capilaridad, tratar primero el soporte con Make Imprimación Bloqueadora de Humedad de tres componentes.

N.B.: La correcta preparación de la superficie es esencial para garantizar la durabilidad de los productos para suelos.

MANTENIMIENTO

Utilice limpiadores de suelos neutros o Fleur Cleaner diluido 1:3 con agua. No utilice sustancias que contengan cloro activo, como lejía o similares, por ejemplo Amuchina.

APLICACIÓN

Rehomogeneizar cualquier sedimento del componente A mezclándolo bien. Preparar la mezcla de los 2 componentes (A+B) vertiendo el contenido de la parte B en el recipiente de la parte A y agitar con un taladro mezclador durante 2 minutos. Tras la mezcla, respetar el "tiempo de inducción" dejando reposar el producto en el bote (15 minutos a 25°C). Añadir lentamente el agua de dilución (7% en peso, 10% en volumen) bajo agitación y homogeneizar con mezclador de taladro durante 1 minuto.

Aplice la mezcla preparada entre 90 minutos con un rodillo de microfibra o una brocha. Espere un mínimo de 12 horas y un máximo de 36 horas antes de volver a aplicar otra capa de resina. La resina estará lista para pisar a las 24 horas y alcanzará su máxima resistencia ya a los 7 días.

N.B.: si la superficie a recubrir es inferior al rendimiento del envase, se aconseja preparar poco producto cada vez, respetando la proporción correcta entre los dos componentes y homogeneizando el componente A con especial cuidado.



FLEUR DESIGNER'S PAINT RESINA EPOXI COLOREADA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Chalk White - Dove Grey - Indian Elephant - Metropolitan Poetry
Viscosidad de mezcla (a 25°C)	5.000 +/-1.000 mPascal (spindle 2 rpm 5)
Proporción de mezcla	en peso: A=100, B=19 en volumen: A=100, B=25
Dilución con agua	7% en peso (0,280L) 10% en volumen (0,400L)
Pot-life (50% U.R.)	a 25°C 90 min
Seco al tacto (50% U.R.)	a 25°C 3-5 horas
Paseable (50% U.R.)	a 25°C 24 horas
Cubrir (50% U.R.)	a 25°C de 18 a 36 horas
Rendimiento	10-11 m ² por L (20-22 m ² por bote)
Endurecimiento en profundidad (50% U.R.)	a 25°C 7 días
Condiciones de uso	Temperaturas entre +15°C y +30°C y H.R. <75%.
Disolvente de limpieza de herramientas	Agua
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 35°C

D.Lgs.161/2006. Pintura bicomponente de alto rendimiento (BA). Cat.A/j. Límite máx. COV: 140 g/L. Contenido de COV del producto listo para usar: 50 g/L.

ADVERTENCIAS

Diferentes lotes de producción del mismo color pueden diferir ligeramente: siempre que sea posible, utilice material de un solo lote de producción.

El comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias anteriores en la aplicación del producto adquirido y las instrucciones de la ficha de datos de seguridad.