

Información del producto madera maciza

Definición de términos: La definición de calidad según Rettenmeier	Ventajas del producto: Mano de obra de alta calidad, con control de calidad.	Áreas de aplicación: Construcción de muebles, construcción de estanterías, extensiones, tableros de mesa.
La norma de calidad se aplica a la madera maciza encolada paneles que se utilizan principalmente en la construcción de muebles y utilizado en el acabado de interiores y techos.	sólidos, finamente lijados y con bordes biselados. secado	Encimeras de cocina, encimeras de bancos de trabajo. Acabado interior, revestimiento de paredes, acabado de techos. Hojas cortadas a medida para formas especiales individuales y soluciones.

Ficha de calidad de los tableros de madera maciza encolada

Funciones de clasificación	Requisitos de los tableros de madera maciza encolada	
	Abeto de calidad estándar 18mm/28mm	Abeto de calidad de crecimiento natural 18mm
Origen de la materia prima	Zonas de cultivo europeas seleccionadas	Zonas de cultivo europeas seleccionadas
Ramas	No se permiten las ramas caídas, las ramas negras, las pequeñas ramas rotas, así como las ramas de borde anudadas/descartadas.	Se permiten pequeños nudos de hasta 5 mm, nudos negros, nudos en los bordes.
Grietas	sin juntas de pegado abiertas. Grietas secas de la rama natural hasta el grosor de un lápiz. Posible aislamiento	sin juntas de pegado abiertas. Grietas secas de la rama natural hasta el grosor de un lápiz. Posible aislamiento
Tubo del núcleo	Tubo de núcleo admisible	Tubo de núcleo admisible
Madera de compresión	inadmisible	permitido
Hieles de resina	Se admiten pequeñas bolsas de resina seca. Se admiten bolsas de resina con fugas más pequeñas.	Se admiten las agallas de resina seca. Se admiten bolsas de resina con fugas más pequeñas.
Núcleo de pizarra	Permitido en pequeña medida	permitido
Inclusión de la corteza	pequeño permitido	pequeño permitido
Insecticida	inadmisible	inadmisible
Podredumbre roja y blanca	inadmisible	inadmisible
Decoloración	sin mancha azul, se permite el uso de colorantes	Manchas azules y decoloración hasta el 20% de la superficie permitido
Humedad de la madera	Secado técnico hasta un máximo de 12%	Secado técnico hasta un máximo de 12%
Dedos articulados	Sólo listones continuos	permitido
Encolado	según la norma EN-204 Grupo de tensión D-3	según la norma EN-204 Grupo de tensión D-3
Anchura de las lamas	máx. 55 mm	normal hasta 55 mm, ocasionalmente hasta 80 mm
Tolerancia dimensional	± 3% en anchura, ± 5 mm de longitud, ± 1 mm de grosor	± 3% en anchura, ± 5 mm de longitud, ± 1 mm de grosor
Superficie textura	con grano 100 molido en ambos lados, Bordes biselados.	con grano 100 molido en ambos lados, Bordes biselados.