# RESINA PUENTE DE UNIÓN J-05

## DESCRIPCIÓN

Imprimación de adherencia, a base de copolímero vinil-acrílico en base acuosa, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **ASPECTO** | LÍQUIDO BLANCO LECHOSO |
| **DURABILIDAD DE LA *TACK* RESIDUAL (PEGAJOSIDAD)*** | 3 MESES **(según ambientes)** |
| **RENDIMIENTO** | 7- 10 $m^2$/L/mano **(según soportes)** |
| **DENSIDAD** | 1,010 ± 0,04 g/mL |
| **CONTENIDO EN SÓLIDOS** | 35 ± 1 % |
| **pH** | 7,5 – 9,5 |
| **VISCOSIDAD (Brookfield RTV, #4/20 r.p.m.)** | 4.000 – 6.000 cp |

* La durabilidad de la tack residual se ha comprobado en el laboratorio que es como mínimo de tres meses, aunque depende de las condiciones atmosféricas y ambientales del lugar donde se realice la aplicación (presencia de polvo y contaminantes químicos).

## USOS

Puente de adherencia para morteros, yesos y escayolas. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión de morteros nuevos sobre yesos y mezclas cementosas antiguas que no estén en contacto permanente con agua.

RESINA PUENTE DE UNIÓN se puede utilizar como capa de adherencia para realizar enfoscados y enlucidos, y uniones del tabique con el pilar.

Se puede usar sobre soportes de hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural o artificial, fibrocemento y todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.

## APLICACIÓN

El producto se suministra listo para su empleo, aunque es conveniente homogeneizar, antes de su utilización.

El soporte ha de estar seco, sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas, restos de desencofrantes y restos de otros oficios.

Aplicar preferentemente a brocha.

En aplicación sobre paramentos verticales deben transcurrir de 2 a 4 horas, dependiendo del soporte y ambiente, para realizar la aplicación de mortero o yeso sobre la imprimación. Sobre paramentos horizontales deben transcurrir 24 horas.

Cuando se emplee este producto sobre superficies horizontales se recomienda no aplicar una capa de cemento o yeso de más de 3 mm de espesor, ya que la aplicación de capas más gruesas puede provocar descuelgue.

## ALMACENAMIENTO

RESINA PUENTE DE UNIÓN debe almacenarse a temperaturas moderadas en envases bien cerrados. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de seis meses.

## SEGURIDAD E HIGIENE

RESINA PUENTE DE UNIÓN no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normales legales de salud laboral.

## PRESENTACIÓN

Envases de 25 L, 5 L y 1 L

Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas.
La evolución tecnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha téncica anula y sustituye a las anteriores

**PINTURES PUIG, CB**
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46.680 Algemesí (Valencia)
Tel/Fax 962423060
**www.pinturespuig.com**