

# Technisches Merkblatt

## Arbeitsplatten-Öl



- tiefenwirksames Pflegeöl
- lebensmittelecht
- auch für Möbel
- farblos



INNEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
4-5 STUNDEN

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geeignet für Holzarbeitsplatten und Möbel aus Echtholz im Innenbereich. Kann auch auf bereits geölten Flächen eingesetzt werden. Nicht geeignet für Exotenhölzer oder thermisch behandeltes Holz.

**Untergrund:** Arbeitsplatten (Echtholz), Holzmöbel.

**Farbtöne:**

Farblos.

**Anwendungsgebiet:**

innen

**GISCODE:**

Ö60+

### 2. Verarbeitung

**Werkzeug:**

swingcolor® Pinsel für lösemittelbasierte Lasuren, fusselreies Baumwolltuch.

**Verarbeitungstemperatur:**

Nicht unter +8 °C und bis max. +35 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

**Verbrauch:**

~23 ml/m<sup>2</sup>

**Verdünnen:**

Nicht verdünnen.

**Abtönen/Mischen:**

Nicht abtönen oder mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

**Vorbereitung/Anstrichaufbau:**

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Vor jedem Arbeitsgang das Öl gut schütteln. Nicht tragfähige und geschlossenporige, filmbildende Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen und reinigen. Bei Erstanstrich swingcolor® Arbeitsplatten-Öl dünn und gleichmäßig in Faserrichtung mit einem Flächenstreicher auftragen. Eventuelle Materialüberschüsse direkt verstreichen und nicht antrocknen

# Technisches Merkblatt

---

lassen. Nach Trocknung Zwischenschliff mit einem Schleifpad (280er Stärke). Als Schlussanstrich das Öl in kleinen Mengen direkt auf das Holz geben und mit einem fusselreien Tuch verteilen. Nach 5 Minuten Einwirkzeit überschüssiges Material mit dem Tuch entfernen. Nach Trocknung den Vorgang 1x wiederholen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Alte Ölanstriche mit swingcolor® Arbeitsplatten-Öl einmal dünn wie unter Schlussanstrich beschrieben überarbeiten. Bei alten, unbekanntem Öl-Anstrichen, empfehlen wir eine kleine Probefläche zur Prüfung der Verträglichkeit anzulegen.

## **Technischer Hinweis:**

Für einen dauerhaften Schutz empfehlen wir eine regelmäßige Nachpflege. Während der ersten Stunden der Trocknung kann der charakteristische Geruch von Ölen und Wachsen entstehen. In dieser Phase für gründliche Be- und Entlüftung sorgen. Wenn möglich beschichtete Gegenstände im überdachten Außenbereich trocknen lassen. Eine Schonung der Oberfläche in den ersten Tagen erhöht den Langzeitschutz. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Tücher in luftdicht verschlossenem, feuerfesten Behälter aufbewahren oder feucht halten bzw. im Freien ausgebreitet auf einer feuerfesten Unterlage trocknen lassen. Ansonsten besteht die Gefahr der Selbstentzündung.

## **Trocknung:**

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 4–5 Stunden

## **3. Nach der Verarbeitung**

### **Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit Pinselreiniger.

### **Lagerung:**

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

## **4. Wichtige Hinweise**

### **Inhaltsstoffe:**

Alkydharz, Additive, Lösemittel

### **Weitere Hinweise:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

### **Transporthinweis:**

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

## **5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

# Technisches Merkblatt

---

**Produced for:**

BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG  
Straubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

