

Tegellijm

Hoogwaardige tegellijm voor wand- en vloertegels, steengoed, lichte bouwplaten e.d., voor binnen en buiten.

Beoogd gebruik

Tegellijm is een veelzijdig toepasbare, vorstbestendige bouwlijm. Voor het verlijmen van tegels, mozaïek, steenstrips van steengoed, aardewerk, splijttegels, klinkerplaten, natuursteen (behalve marmer), lichte bouwplaten. Op beton, pleisterwerk, dekvloeren, lichte bouwplaten, gipskartonplaten en cellenbeton. Geschikt als middelbedmortel en voor het egaliseren van kleine oneffenheden.

Materiaal

Hoogwaardige, cementgebonden en hydraulisch uithardende legmortel. Om de tegels na het leggen nog te kunnen corrigeren, blijft de legmortel lang open. Tegellijm is na uitharding weer-, warmte- en vorstbestendig en daarom geschikt voor toepassing zowel binnen als buiten. Tegellijm is chromaatarm.

Verwerking

Tegellijm met ca. 1,1 l schoon water per zak van 5 kg al roerende aanmaken tot een klontvrije mortel. Om de mortel op de gewenste consistentie te brengen zo nodig water toevoegen. Na een rijpingstijd van ca. 15 minuten nogmaals kort mengen en vervolgens verwerken. Nooit meer mortel aanmaken dan binnen 2 uur verwerkt kan worden. De tegellijm met een lijmkam op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig doorkammen. Neem een lijmkam met een geschikte vertanding voor een optimale verlijming over het gehele oppervlak. Breng slechts zoveel lijm aan dat de tegels altijd in een pasteus lijmbed gelegd kunnen worden.

Niet bij omgevings-, materiaal- en ondergrondtemperaturen lager dan +5 °C verwerken. Pas verlijmd te tegels beschermen tegen te snelle uitdroging (bijvoorbeeld door zonlicht of tocht), vorst en neerslag.

Verwerkings-/uithardingstijden

De verwerkingstijd bedraagt bij +20 °C ca. 2-3 uur. Afhankelijk van de temperatuur is de tegelvloer na ca. 24 uur beloopbaar en na 2-3 dagen voegbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het tegelformaat en de laagdikte (vertanding):

Formaat	Vertanding	Verbruik
Tegels	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
Geprofileerde achterkant	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Als middelbedmortel	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²

Ondergrond

De ondergrond moet stevig, belastbaar, vormstabiel en vrij van stof, vuil, olie, vet en losse delen zijn. Sterk zuigende ondergronden van tevoren nat maken. Verflagen wegschuren of afbijten en afnemen. Niet egale, flexibele en door vocht vervormbare ondergronden, zoals hout en afbladderend pleisterwerk zijn niet geschikt.

Opslag

Droog en vakkundig.

Samenstelling

Cement, toeslagstoffen, hulpstoffen



Tegellijm

Leveringsvorm

Zak à 5 kg
Zak à 25 kg

Opmerkingen

De technische specificaties zijn van toepassing bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %. veiligheidsvoorschriften op de zak in acht nemen.

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij contact altijd met water afspelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. Zie ook de opschriften op de zak.

Deze informatie is tot stand gekomen na uitgebreide tests en praktijkervaringen. Deze informatie geldt niet voor alle toepassingsmogelijkheden. Daarom adviseren wij om dit product indien nodig vóór gebruik te testen. Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkelingen voorbehouden. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

<p>Gevaar</p>	<p>Product bevat Portlandcement.</p> <p>H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/nevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.</p>	B-1
	<p>Bij vakkundige, droge bewaring ten minste 12 maanden vanaf de productiedatum chromaataarm.</p>	

UFI: PCXS-8AFP-V2C4-X3D9

0761	
Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück Tel.: +49 541 601-01, Fax: +49 541 601-853 13 SIEVT-101027-05-EN12004-C1T	
EN 12004:2012	
Cementgebonden mortel voor keramische tegels en groot formaat tegels op wanden en vloeren binnen en buiten	
Brandgedrag:	A1
Hechtsterkte:	Hechtsterkte na droge opslag $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Bestendigheid tegen invloeden van geklimatiseerde/warme opslag	Hechtsterkte na warme opslag $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Bestendigheid tegen invloeden van geklimatiseerde/warme opslag	Hechtsterkte na opslag bij vochtbelasting $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Bestendigheid tegen invloeden van opslag bij vorstdoocyclus	Hechtsterkte na opslag bij vorst-doocyclus $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
 Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück, Duitsland
 Tel.: +49 (0)541 601 01, Fax: +49 (0)541 601 853
 info@sievert.de

**Neem voor nadere informatie contact op met:
 Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462**