

Pasta flexlijm Eco

Zeer flexibele, gebruiksklare pastalijm voor het leggen van tegels, groot formaat tegels, klein mozaïek, glasmoozaïek, steenstrips, lichte bouwplaten, hardschuimplaten en natuursteen zoals graniet en basalt (behalve marmer). Geschikt voor binnen en met name voor het verlijmen van tegel op tegel of op houten ondergronden. Kleur: natuurwit



Beoogd gebruik

Pasta flexlijm is een hoogwaardige, sterk met synthetische stoffen verrijkte dispersielijm. Onderscheidt zich met name door een hoge flexibiliteit, hoge kleefkracht en een eenvoudige verwerking. Pasta flexlijm is na uitharding warmtebestendig.

Verwerking

De lijm met een geschikte lijmkam op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig doorkammen voor een optimale hechting over het gehele oppervlak. Breng slechts zoveel lijm aan dat de tegels binnen de open tijd, voor er een film ontstaat, in een pasta lijmbed gelegd kunnen worden. Verlijmde tegels kunnen ondanks de onmiddellijke hechting nog korte tijd gecorrigeerd worden. Lijmresten moeten direct met een vochtige doek verwijderd worden.

Niet bij omgevingstemperaturen lager dan +5 °C en ondergrondtemperaturen lager dan +12 °C verwerken. Toepassing in zwembaden is niet mogelijk.

Verwerkings-/uithardingstijden

De verwerkingstijd bedraagt bij +20 °C ca. 30 minuten. Vloeren zijn na ca. 48 uur beloopbaar, wanden zijn niet eerder dan na 48 uur en vloeren na 4 dagen voegbaar.

Verbruik

Bij egale vloeren een middelgrove lijmkam gebruiken. Het verbruik bedraagt dan ca. 1,8 kg/m². Bij het leggen van keramische tegels en mozaïek met een grove lijmkam bedraagt het verbruik ca. 2,5 kg/m².

Ondergrond

Pasta flexlijm hecht op alle stevige, belastbare, vormstabiele en stofvrije ondergronden. Het oppervlak moet egaal, vrij van verf en zuigend zijn. Vuil, olie, verflagen en losse delen moeten verwijderd worden. Gips ondergronden, zoals gipspleister, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, en magnesiaet-/anhydrietdekvloeren moeten met hechemulsie worden voorbehandeld. Bij het verlijmen van tegels op tegel moeten de oude tegels vetvrij en droog zijn. Voor een betere hechting moeten de oude tegels met schuurpapier worden opgeruwd. Oneffenheden in de ondergrond moeten met geschikte plamuur worden geëgaliseerd.

Opslag

Droog en vakkundig.

Samenstelling

Pasta, oplosmiddelvrij

Leveringsvorm

Pot à 1 kg
Emmer à 5 kg

Dispersieflexlijm Eco

Opmerkingen

De technische specificaties zijn van toepassing bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%.

Veiligheidsvoorschriften op de verpakking in acht nemen.

Huid en ogen beschermen. Bij contact altijd met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. Zie ook de opschriften op de zak.

Deze informatie is tot stand gekomen na uitgebreide tests en praktijkervaringen. Deze informatie geldt niet voor alle toepassingsmogelijkheden. Daarom adviseren wij om dit product indien nodig vóór gebruik te testen. Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkelingen voorbehouden. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

P 101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P 102: Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH 208 Bevat reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1); reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

	
0761	
Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück Tel.: +49 541 601-01, Fax: +49 541 601-853 13 SIEVT101073-04-EN12004-D1TE	
EN 12004:2012	
Dispersielijm voor normale eisen met minder kans op wegglijden en langere open tijd.	
Brandgedrag	E
Hechtsterkte	Initiële schuifsterkte na droge opslag $\geq 1,0$ N/mm ²
Bestendigheid tegen invloeden van geklimatiseerde/warme opslag	Initiële schuifsterkte na warme opslag $\geq 1,0$ N/mm ²

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
 Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück, Duitsland
 Tel.: +49 (0)541 601 01, Fax: +49 (0)541 601 853
 info@sievert.de

Neem voor nadere informatie contact op met:
 Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462