

Tegelvoeg Breed

Hoogwaardige, vorstbestendige inwasmortel voor voegbreedten van 4-20 mm. Voor binnen en buiten.

Beoogd gebruik

Tegelvoeg Breed is geschikt voor binnen en buiten, voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, glasmozaïek, mozaïek, niet-poreuze natuursteen, splijttegels, glasblokken en andere aan de zichtzijde geverniste materialen. Tegelvoeg Breed is te gebruiken voor voegbreedten van 4-20 mm.

Materiaal

Tegelvoeg Breed is een hoogwaardige, gekleurde inwasmortel. cementgebonden en hydraulisch uithardend. Tegelvoeg Breed is chromaatarm volgens TRGS 613.

Verwerking

Tegelvoeg Breed al roerende met ca. 2,2 l schoon water per zak van 10 kg aanmaken tot een klontvrije mortel. Om de mortel op de gewenste consistentie te brengen zo nodig water toevoegen, niet meer mortel aanmaken dan binnen ca. 1 uur verwerkt kan worden.

Vloertegels met een vloertrekker diagonaal inwassen, wandtegels met een voegspaan voegen. Als de mortel aangedroogd is, overtollig materiaal verwijderen. De mortelresten met een licht vochtige spons of sponsspaan in ronddraaiende bewegingen verwijderen. Na uitharding het complete oppervlak met een zachte, droge doek opwrijven. Bij het voegen van een vloer het oppervlak meteen na het inwassen met droge inwasmortel instrooien. Na het opvegen van de droge mortel (enkele minuten later) het oppervlak met een vochtige spons afvegen en vervolgens opwrijven.

Om verkleuren te voorkomen, zuigende natuur- en kunststeen, zoals kristallijn marmer, met Flexvoeg Natuursteen voegen.

Omdat bij poreuze oppervlakken en mat glazuur resten mortel kunnen achterblijven, adviseren wij in die gevallen een proefvoeg te maken.

Niet bij omgevings- en ondergrondtemperaturen lager dan +5 °C verwerken. Pas gevoegde oppervlakken beschermen tegen te snelle uitdroging (bijvoorbeeld door zonlicht of tocht), vorst en neerslag.

Dilatatievoegen met duurzaam elastische voegmiddelen, zoals siliconenkit afdichten.

Verwerkings-/uithardingstijden

De verwerkingstijd bedraagt bij +20 °C ca. 1-2 uur. Afhankelijk van de temperatuur is de tegelvloer na ca. 24 uur beloopbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het tegelformaat en de voegbreedte:

Tegelformaat	Voegbreedte x voegdiepte	Verbruik in kg/m ²	Zak (10 kg) is voldoende voor
200 x 200 mm	5 x 5 mm	ca. 0,7	14,0 m ²
200 x 200 mm	10 x 5 mm	ca. 1,3	7,5 m ²
200 x 200 mm	10 x 10 mm	ca. 2,5	4,0 m ²
300 x 300 mm	5 x 5 mm	ca. 0,5	20,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 5 mm	ca. 1,0	10,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 10 mm	ca. 2,0	5,0 m ²



Tegelvoeg Breed

Ondergrond

De ondergrond moet voor het voegen goed gedroogd zijn. De voegen moeten worden uitgekrabd en vrij zijn van zet-/legmortel of lijm. Zuigende oppervlakken met water licht nat maken. Bij onregelmatig zuigende ondergronden en voegen met verschillende breedten en diepten kan vlekvorming optreden. Tegelvoeg Breed mag alleen bij niet-poreuze tegels worden gebruikt.

Tegelvoeg Breed mag bij normaal uithardende tegellijm niet eerder dan na 2 dagen, bij Flexlijm na ca. 24 uur en bij Flexlijm Snel na ca. 2 uur worden verwerkt.

Opslag: droog en vakkundig.

Samenstelling: cement, toeslagstoffen, hulpstoffen

Leveringsvorm

Antraciet: zak à 10 kg | Grijs: zak à 10 kg, zak à 20 kg | Zilvergrijs: zak à 10 kg



Opmerkingen

De technische specificaties zijn van toepassing bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Voorschriften op de verpakking in acht nemen.

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij contact altijd met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. Zie ook de opschriften op de zak.

Deze informatie is tot stand gekomen na uitgebreide tests en praktijkervaringen. Deze informatie geldt niet voor alle toepassingsmogelijkheden. Daarom adviseren wij om dit product indien nodig vóór gebruik te testen. Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkelingen voorbehouden. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

 Gevaar	Product bevat Portlandcement.	B-1
	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/nevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.	
	Bij vakkundige, droge bewaring ten minste 12 maanden vanaf de productiedatum chromaatarm.	
UFI: X8A5-8JTX-TK25-6JN9		

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück, Duitsland
Tel.: +49 (0)541 601 01, Fax: +49 (0)541 601 853
info@sievert.de

Neem voor nadere informatie contact op met:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462