

## Tegelvoeg Flexibel

Flexibele, water- en vuilafstotende voegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels. Ideaal voor zuigende wandtegels. Zeer fijne oppervlaktestructuur. Geschikt voor voegbreedten van 2-12 mm. Voor binnen en buiten.

### Beoogd gebruik

Tegelvoeg Flexibel is geschikt voor het inwassen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, glasblokken, steengoed en fijn steengoed, steenstrips en niet-poreuze natuursteen. Ideaal voor zuigende wandtegels.

De voegenmortel is met name geschikt voor toepassing bij water belaste oppervlakken, zoals vochtige en natte ruimten, oppervlakken die permanent onder water staan, op balkons en terrassen. Ideaal voor moeilijke ondergronden die aan lichte bewegingen (bijvoorbeeld door temperatuurschommelingen) worden blootgesteld, zoals lichte bouwwanden en dekvloeren met vloerverwarming.

### Materiaal

Tegelvoeg Flexibel is een zeer flexibele, water- en vuilafstotende voegmortel. Cementgebonden en hydraulisch uithardend. Dankzij de zeer fijne oppervlaktestructuur is de uitgeharde voegmortel water- en vuilafstotend, slijt- en watervast en bestendig tegen alle gangbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. Voldoet ruimschoots aan de eisen voor CG2WA volgens DIN EN 13888.

### Ondergrond

De ondergrond moet voor het voegen goed gedroogd zijn. De voegen moeten worden uitgekrabd en vrij zijn van zet-/legmortel of lijm. Zuigende oppervlakken met water licht nat maken. Bij onregelmatig zuigende ondergronden en voegen met verschillende breedten en diepten kan vlekvorming optreden. Alleen bij niet-poreuze tegels gebruiken.

Tegelvoeg Flexibel mag bij normaal uithardende tegellijm niet eerder dan na 2 dagen, bij Flexlijm na ca. 24 uur en bij Flexlijm Snel na ca. 2 uur worden verwerkt.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het tegelformaat en de voegbreedte:

Tegelformaat	Voegbreedte x voegdiepte	Verbruik in kg/m <sup>2</sup>	Zak (20 kg) is voldoende voor
15 x 15 mm	5 x 5 mm	ca. 0,5	40,0 m <sup>2</sup>
200 x 200 mm	5 x 5 mm	ca. 0,7	28,0 m <sup>2</sup>
200 x 200 mm	10 x 5 mm	ca. 1,3	15,2 m <sup>2</sup>
200 x 200 mm	10 x 10 mm	ca. 2,5	8,0 m <sup>2</sup>
300 x 300 mm	10 x 5 mm	ca. 1,0	20,0 m <sup>2</sup>
300 x 300 mm	10 x 10 mm	ca. 2,0	10,0 m <sup>2</sup>

### Verwerking

Tegelvoeg Flexibel al roerende met ca. 4,8 l (grijs: ca. 4,4 l) schoon water per anmaken tot een klontvrije mortel met de gewenste consistentie. Om de mortel op de gewenste consistentie te brengen zo nodig water toevoegen, niet meer mortel aanmaken dan binnen ca. 30 minuten verwerkt kan worden.

Vloertegels met een vloertrekker diagonaal inwassen, wandtegels met een voegspaan voegen. Holle ruimtes zorgvuldig opvullen. Als de mortel aangedroogd is, overtollig materiaal verwijderen. De mortelresten met een licht vochtige spons of sponsspaan in ronddraaiende bewegingen verwijderen. Bij het voegen van een vloer het oppervlak meteen na het inwassen met droge inwasmortel instrooien. Na het opvegen van de droge mortel (enkele minuten later) het oppervlak met een vochtige spons afvegen en vervolgens oprijven.

Bij poreuze oppervlakken en mat glazuur adviseren wij een proefvoeg te maken. Verwerking niet bij omgeving,



## Tegelvoeg Flexibel

materiaal- en ondergrondtemperaturen lager dan +5 °C. Verse mortel tegen te snelle uitdroging, vorst en neerslag beschermen. Dilatatievoegen met duurzaam elastische voegmiddelen, zoals siliconenkit afdichten.

**Opslag:** droog en vakkundig.

**Samenstelling:** cement, toeslagstoffen, hulpstoffen

### Leveringsvorm

Grijs:	zak à 2 kg, zak à 5 kg, zak à 20 kg	Antraciet:	zak à 2 kg, zak à 5 kg
Manhattan:	zak à 2 kg, zak à 5 kg	Bruin:	zak à 2 kg, zak à 5 kg
Zilvergrijs:	zak à 2 kg, zak à 5 kg, zak à 20 kg	Caramel:	zak à 2 kg, zak à 5 kg
Wit:	zak à 2 kg, zak à 5 kg, zak à 20 kg	Cementgrijs:	zak à 2 kg, zak à 5 kg
Beige:	zak à 2 kg, zak à 5 kg	Basalt:	zak à 2 kg, zak à 5 kg


### Opmerkingen

De technische specificaties zijn van toepassing bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Voorschriften op de zak in acht nemen.

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij contact altijd met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. Zie ook de opschriften op de zak.

Deze informatie is tot stand gekomen na uitgebreide tests en praktijkervaringen. Deze informatie geldt niet voor alle toepassingsmogelijkheden. Daarom adviseren wij om dit product indien nodig vóór gebruik te testen. Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkelingen voorbehouden. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**

 <b>Gevaar</b>	Product bevat Portlandcement.	B-1
	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/nevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.	
	Bij vakkundige, droge bewaring ten minste 12 maanden vanaf de productiedatum chromaatarm.	
	UFI: TP13-S3UK-UGFW-WOXU	

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
 Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück, Duitsland  
 Tel.: +49 (0)541 601 01, Fax: +49 (0)541 601 853  
 info@sievert.de

Neem voor nadere informatie contact op met:  
 Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462