

# decomur Fassaden-Spachtel

## Anwendungsbereich:

Kunstharzverstärkte Spachtelmasse auf Basis von Weißzement zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von Fassaden sowie Wand- und Deckenflächen in Feuchträumen (wie Bad, Keller und Garage). Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Ziegel, Gips-, Kalk- und Zementputz u. ä.)

## Eigenschaften:

- weiße Spachtelmasse auf Zementbasis für mineralische Untergründe
- kunstharzvergütet
- leicht abzuglätten
- ideal für den Außenbereich und für Feuchträume
- ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- bindet rissfrei und gleichmäßig ab

## Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, mineralische Anteile, Kunstharzpulver, Additive  
Schüttdichte: ca. 1250 kg/m<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 12

## Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett, Schalöl u. ä.) sein. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

## Verarbeitung:

2,25 Raumteile decomur außen in 1 Raumteil sauberes, kaltes Wasser einstreuen (z. B. 1 kg decomur außen in 350 ml Wasser bzw. 5 kg decomur außen in 1,75 l Wasser). Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Eventuelle Unebenheiten können nach ca. 90 Minuten feucht geglättet oder abgefilzt werden.

## Folgearbeiten:

Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten (z. B. mit Olafirm flutieren).

## Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 06 02 99 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
033904001	4007955339045	5 kg
033906001	4007955339069	25 kg



## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.