

SWING DECOR® VLIESTAPETEN KLEBER GTV

Hochwertiger, schnelllöslicher Spezialkleber für geprägte und glatte Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten.

Sicher und kraftvoll: Für Wandklebetechnik und traditionellen Kleisterauftrag.

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Klebkraftverstärker
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 3 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	200 – 300 ml/m ²



Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche mit **SWING DECOR® Tapetenablöser** entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit **SWING DECOR® Füllspachtel** ausbessern (ideal für kleinere Schadstellen sind **SWING DECOR® Fertigspachtel** und **SWING DECOR® Rissfüller** in der Tube). Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit **SWING DECOR® Grundierung** vorbehandeln. Bei durchscheinenden Tapeten (besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen) empfehlen wir einen Voranstrich mit **SWING DECOR® Tapetengrund weiß**.

Verarbeitung: Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurz weiterrühren. Nach 3 Minuten erneut kräftig durchrühren.

Bei Auftrag auf den Untergrund: Bei der modernen Wandklebetechnik – z. B. mit formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten **SWING DECOR® Vliestapeten Kleber GTV** mit einer Rolle in der Breite von 1–2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn sofort in das Kleberbett einlegen und andrücken.

Bei Auftrag auf die Tapete: Die Tapete (z. B. Textilan – kaschierte Glasfasertapete) gleichmäßig einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben und andrücken.

Besonderheiten: Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer 750-g-Dose **SWING DECOR® Klebkraft-Verstärker** pro Kleber-Packung.

Bei trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Hinweise: Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller unbedingt beachten.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Eventuelle Kleberreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

SWING DECOR® VLIESTAPETEN KLEBER GTV



Verwendung	Ansatz	Wassermenge in l pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Auftrag auf den Untergrund • Vliestapeten • Glasfaser- tapeten – papierkaschiert	1:15	3	15–20 m ²
Auftrag auf die Tapete • Vinyltapeten • Textiltapeten • schwere Tapeten	1:20	4	20–25 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g

Artikelnummer: 5359000