

FLOOR SYSTEM

5286

**AUSGLEICHSMÖRTEL
RAPID**



ZUM NIVELLIEREN VON BÖDEN UND WÄNDEN

für schnellen Arbeitsfortschritt

Außen: Boden + Wand + Decke

Innen: Boden + Wand + Decke

Für Handverarbeitung

Feuchtraumgeeignet

Schwimmbadgeeignet

Standfest: Zur Herstellung von Gefällen für die Wasserableitung auf Balkonen, Terrassen und Loggias.

Schnell abbindend: kann nach 3 Stunden gefliest werden.

Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen Böden und Wänden: Vor dem Anbringen von Abdichtung oder Keramikfliesen.

Zum Füllen von Löchern in Böden vor dem Auftragen von Selbstnivelliermassen.

Frostbeständig, für den Außenbereich geeignet.

Feine Körnung, leicht zu verarbeiten.



Anwendungsbereich

Schnelle, feine Nivelliermasse zum Ausgleichen von Wänden und Böden. Geeignet als Ausgleichsschicht vor dem Verlegen von Fliesen, unter Abdichtungsestrichen und Selbstnivelliermassen

Heizbereich



Boden + Wand

WETTERBEDINGUNGEN



Verarbeitungstemperatur °C (min.):
5

Verarbeitungstemperatur °C (max.):
30

Witterungsbedingungen bei der Verarbeitung

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die Aushärtung negativ beeinflussen und das Abbinden des Materials verlängern. Vermeiden Sie während der Verarbeitung Sonne, Hitze, Feuchtigkeit und Zugluft. Schützen Sie das Material vor Frost und Regen. Eine direkte Erwärmung des Materials ist nicht zulässig.

VERARBEITUNG

Untergrundanforderungen

Der Untergrund muss fest, reif, volumenstabilisiert, staub- und fettfrei sowie frei von sonstigen Verunreinigungen sein und darf nicht gefroren sein. Der Untergrund muss mit Vorkehrungen gegen aufsteigende und Bodenfeuchtigkeit geschützt sein.

Untergrundvorbereitung

Der saugfähige Untergrund muss vor dem Aufbringen des Ausgleichsmörtels grundiert werden. Weniger saugende Untergründe (z. B. Beton) werden bei Bedarf leicht mit Wasser angefeuchtet. Nicht saugende, glatte Untergründe werden mit einer Kontaktbrücke beschichtet.

Anmischen

Geben Sie das trockene Gemisch in die vorgeschriebene Menge Wasser. Zum Mischen Trinkwasser oder Wasser nach EN 1008 verwenden. Mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen. Zu einer homogenen, klumpenfreien Masse mischen. Ruhen lassen. Danach nochmals kurz aufrühren. Bei maschineller Verarbeitung geeignete Maschinen verwenden.

Wasserbedarf



Wasserbedarf in L pro kg (min.)

0.21

Mischen



Mischzeit in min.

5

Mischgeschwindigkeit in

U/min

800

Reifezeit in min.

3

Verarbeitungshinweise

Tragen Sie eine Grundierung bzw. Kontaktschicht auf den vorbereiteten Untergrund auf. Dann wird die erforderliche Menge Spachtelmasse mit einer Edelstahlspachtel aufgetragen und je nach Größe der Fläche mit einer Latte oder einer Kelle geglättet. Nach der Aushärtung (ca. 45 Min.) wird die Oberfläche schließlich mit einem Gitterrobot geglättet. Belegreif nach 3Std.

Schichtstärke



Maximale Schichtdicke in mm	30
Empfohlene Schichtdicke in mm	10
Mindestschichtdicke in mm	3

Verbrauch



Materialverbrauch Min.:

1.60

Materialverbrauch in Masseinheit:

kg/m²/mm

Verarbeitungszeit oder Offene Zeit in min

30



Begehbarkeit nach (in Std.)



3

Nachbehandlung

Nach der Anwendung sollten direkte Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und Zugluft vermieden werden. Vor Frost und Regen schützen. Eine direkte Erwärmung der Oberfläche ist nicht zulässig.

Werkzeug- und Reinigungsanweisungen

Sofort nach Beendigung der Arbeit mit Wasser abwaschen. Getrocknete Rückstände mechanisch entfernen.

EMPFOHLENE SYSTEMPRODUKTE

2613 HAFTGRUND BASIS

Reguliert die Saugfähigkeit. Erhöht die Haftung.

2614 TIEFENGRUND

Mit Nanopartikeln zur Stärkung stark saugender Untergründe

8040 KONTAKTBRÜCKE

Für nicht saugfähige und glatte Untergründe.

8110 AQUASTOP IN

Innere Dispersionsabdichtung unter keramischen Elementen.

8120 AQUASTOP RAPID 2K

Abdichtungsmasse für Schwimmbecken und Arbeiten unter Zeitdruck.

8265 FLIESENKLEBER C2T

Für grossformatige Fliesen

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Grauzement
Brennbarkeitsklassen	A1 / A1 _{fl}
Max. Körnung	0,7mm
Voll belastbar nach (in Std.)	6
Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm ²	25
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm ²	7
Dichte in Kg/m ³	1540
Freisetzung korrosive Substante	CT

VARIANTEN



Zum Vertrieb in

CZ/SK/AT

3/4

Farbe	standard grau
Nettogewicht in Kg	25
Verpackungsart	Sack
GTIN (EAN)	9005561101044
Menge pro Palette	48
Gewicht pro Palette in Kg	1200
Verpackungsmaterial	PE
Haltbarkeit in Monaten	9

Verpackungsart	Verpackungsmaterial	Lagerbedingungen
Sack	PE	in ungeöffneter Originalverpackung

Allgemeine & andere Hinweise	Bei der Herstellung von Mauerwerk sind die verbindlichen Vorschriften, Arbeitsverfahren und geltenden Normen einzuhalten. Die Zugabe von Bindemitteln, Zuschlägen und anderen Zusatzstoffen oder das Sieben der Mischung ist nicht zulässig.
Entsorgungshinweise	Unverbrauchte Rückstände nicht über den Abfluss entsorgen. Nicht verbrauchte Rückstände mit Wasser mischen und erstarren lassen. Dann als Bauschutt gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.
Entsorgung der Verpackung	Verschmutzte Verpackungen sind als Sondermüll zu entsorgen (siehe Sicherheitsdatenblatt). Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Verpackungen in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.
Service	Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.
Qualität	Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.
Rechtliche Hinweise	Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen. Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist. Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt. Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter www.cemix.at.