FLOOR SYSTEM

5285

AUSGLEICHSMÖRTEL UNI

EIN MATERIAL FÜR MEHRERE BEREICHE

Zum Nivellieren von Böden und Wänden

Außen: Boden + Wand + Decke
Innen: Boden + Wand + Decke
Für Handverarbeitung
Feuchtraumgeeignet
Nivelliermasse zur Herstellung gerader Böden und Wände: Vor dem Verlegen von Abdichtung oder Keramikfliesen.
Standfest: Zum Herstellen wasserablaufender Gefälle auf Balkonen, Terrassen und Loggias.
Zum Füllen von Löchern im Boden vor dem Auftragen selbstverlaufender Ausgleichsmassen.
Frostbeständig: für den Außenbereich geeignet.
Feine Körnung: leicht zu verarbeiten.

Anwendungsbereich

Feine Nivelliermasse zum Ausgleichen von Wänden und Böden. Geeignet als Ausgleichsschicht vor dem Verlegen von Fliesen, unter Abdichtungsestrichen und selbstnivellierenden Massen.

Heizbereich

Boden + Wand

WETTERBEDINGUNGEN

Verarbeitungstemperatur °C (min.):	Verarbeitungstemperatur °C (max.):
5	30

Witterungsbedingungen bei der Verarbeitung

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können die Aushärtung negativ beeinflussen und das Abbinden des Materials verlängern. Vermeiden Sie während der Verarbeitung Sonne, Hitze, Feuchtigkeit und Zugluft. Schützen Sie das Material vor Frost und Regen. Eine direkte Erwärmung des Materials ist nicht zulässig.

Cemix Trockenbaustoffe • Wienerstraße 71 • 3380 Pöchlarn • Austria • Tel +43 (0)2757 7502 0 • Fax +43 (0)2757 7502 233 •
office@cemix.at • www.cemix.at

Cemix_5285_AT_CZ_SK_WHS_de_AT | 30/Aug/2022 11:03:35

Cemix
The best need the best

VERARBEITUNG

Untergrundanforderungen

Der Untergrund muss fest, reif, volumenstabilisiert, staub- und fettfrei sowie frei von sonstigen Verunreinigungen sein und darf nicht gefroren sein. Der Untergrund muss mit Vorkehrungen gegen aufsteigende und Bodenfeuchtigkeit geschützt sein.

Untergrundvorbereitung

Der saugfähige Untergrund muss vor dem Aufbringen des Ausgleichsmörtels grundiert werden. Weniger saugende Untergründe (z. B. Beton) werden bei Bedarf leicht mit Wasser angefeuchtet. Nicht saugende, glatte Untergründe werden mit einer Kontaktbrücke beschichtet.

Anmischen

Geben Sie das trockene Gemisch in die vorgeschriebene Menge Wasser. Zum Mischen Trinkwasser oder Wasser nach EN 1008 verwenden. Mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen. Zu einer homogenen, klumpenfreien Masse mischen. Ruhen lassen. Danach nochmals kurz aufrühren. Bei maschineller Verarbeitung geeignete Maschinen verwenden.

Wasserbedarf

Wasserbedarf in L pro kg (min.)
0.21

Mischen

Mischzeit in min.	Mischgeschwindigkeit in U/min	Reifezeit in min.
5	800	3

Verarbeitungshinweise

Eine Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Dann wird die erforderliche Menge Spachtelmasse mit einer Edelstahlspachtel aufgetragen und je nach Größe der Fläche mit einer Latte oder einer Kelle geglättet. Nach der Aushärtung (ca. 45 Min.) wird die Oberfläche schließlich mit einem Gitterrabot geglättet.
Belegreif nach 8 Stunden.

Schichtstärke

Auftragsstärke max. in mm	20
Auftragsstärke min. in mm	1
Maximale Schichtdicke in mm	20
Mindestschichtdicke in mm	1

Verbrauch

Materialverbrauch Min.:
1.60

Materialverbrauch in Masseinheit:
kg/m2/mm

Verarbeitungszeit oder Offene Zeit in min

30

Begehbarkeit nach (in Std.)

8

Cemix Trockenbaustoffe • Wienerstraße 71 • 3380 Pöchlarn • Austria • Tel +43 (0)2757 7502 0 • Fax +43 (0)2757 7502 233 •
office@cemix.at • www.cemix.at
Cemix_5285_AT_CZ_SK_WHS_de_AT | 30/Aug/2022 11:03:35

Cemix
The best need the best

Nachbehandlung

Nach der Anwendung sollten direkte Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und Zugluft vermieden werden. Vor Frost und Regen schützen. Eine direkte Erwärmung der Oberfläche ist nicht zulässig.

Werkzeug- und Reinigungsanweisungen

Sofort nach Beendigung der Arbeit mit Wasser abwaschen. Getrocknete Rückstände mechanisch entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Grauzement
Brennbarkeitsklassen	$A1_{fl}$
Max. Körnung	0,4mm
Voll belastbar nach (in Std.)	24
Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm^2	25
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm^2	7
Dichte in Kg/m^3	1540
Freisetzung korrosive Substante	CT

VARIANTEN

Zum Vertrieb in	CZ/SK/AT
Farbe	standard grau
Nettogewicht in Kg	25
Verpackungsart	Sack
GTIN (EAN)	9005561101051
Menge pro Palette	48
Gewicht pro Palette in Kg	1200
Verpackungsmaterial	PE
Haltbarkeit in Monaten	9

Verpackungsart	Verpackungsmaterial	Lagerbedingungen
Sack	PE	in ungeöffneter Originalverpackung

Allgemeine & andere Hinweise

Bei der Herstellung von Mauerwerk sind die verbindlichen Vorschriften, Arbeitsverfahren und geltenden Normen einzuhalten.
Die Zugabe von Bindemitteln, Zuschlägen und anderen Zusatzstoffen oder das Sieben der Mischung ist nicht zulässig.

Entsorgungshinweise

Unverbrauchte Rückstände nicht über den Abfluss entsorgen.
Nicht verbrauchte Rückstände mit Wasser mischen und erstarren lassen.
Dann als Bauschutt gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

Cemix Trockenbaustoffe • Wienerstraße 71 • 3380 Pöchlarn • Austria • Tel +43 (0)2757 7502 0 • Fax +43 (0)2757 7502 233 •
office@cemix.at • www.cemix.at

Cemix_5285_AT_CZ_SK_WHS_de_AT | 30/Aug/2022 11:03:36

Cemix
The best need the best

Entsorgung der Verpackung

Verschmutzte Verpackungen sind als Sondermüll zu entsorgen (siehe Sicherheitsdatenblatt).
Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie die Verpackungen in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

Service

Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

Qualität

Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.

Rechtliche Hinweise

Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen.
Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist.
Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt.
Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter www.cemix.at.

Cemix Trockenbaustoffe • Wienerstraße 71 • 3380 Pöchlarn • Austria • Tel +43 (0)2757 7502 0 • Fax +43 (0)2757 7502 233 •
office@cemix.at • www.cemix.at

Cemix_5285_AT_CZ_SK_WHS_de_AT | 30/Aug/2022 11:03:36

Cemix
The best need the best