



## Shelltec

Rohstoff	Recyclingwellplatte aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
Materialstärke / Wandstärke	~ 4 mm
Wellenbreite	95 mm
Wellenhöhe	ca. 34 mm
Wellenanzahl	10 Wellen
Farben	Rot und Anthrazit
Struktur	Unterseite = Glatt Oberseite = pyramidenförmig
Länge in "mm"	2.000 mm   2.500 mm   3.000 mm
Breite in "mm"	950 mm
Temperaturbeständigkeit	+ 70°C
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> ca.	4,50 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	E nach DIN EN 13501-1
Deckfläche "m <sup>2</sup> "	1,90m <sup>2</sup> (Netto = 1,58m <sup>2</sup> )   2,38m <sup>2</sup> (Netto = 1,98m <sup>2</sup> )   2,85m <sup>2</sup> (Netto = 2,37m <sup>2</sup> )
Dachneigung	mind. 7°
Paletteneinheiten	100 Platten / Palette
Traglast	- Lattungsabstand 56 cm bis 90 kg/m <sup>2</sup> Schneelast - Lattungsabstand 46 cm bis 200 kg/m <sup>2</sup> Schneelast - Lattungsabstand 31 cm bis 350 kg/m <sup>2</sup> Schneelast
Beschreibung	Nachhaltig   Stark   Leise   Langlebig   Handlich. Dacheindeckung mit 15 Jahre Garantie (gem. unseren Garantiebestimmungen) für Sanierung und Wandverkleidung
Eigenschaften	Hohe Stabilität, leicht zu Verlegen, geringes Gewicht, lange Lebensdauer, wartungsfrei, natürliche Farben, Recyclingsprodukt aus 100% Recyclingmaterial
Anwendung	Dacheindeckung, Wandverkleidung, Altdachsanieerung, Do it yourself
Garantie	Werksgarantie 15 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten.

24.10.2023

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: [technik@gutta.com](mailto:technik@gutta.com)

[www.gutta.com](http://www.gutta.com)