



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST

### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST** ist ein spezieller Bitumenkaltklebstoff zur Klebung von Schindeln, Bitumen-Dachbahnen sowie unkaschierten Wärmedämmplatten.
- **MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST** besitzt eine Klebkraft, die deutlich über den üblichen Bitumenklebemassen liegt.

### 2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- und frostfrei sein.
- Die Verarbeitung kann bei einer Temperatur von +5 °C bis +40°C erfolgen.
- Bei porösen Untergründen sollte ein Voranstrich mit **MEM VORANSTRICH** erfolgen.
- Nach vollständiger Trocknung des Voranstrichs wird **MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST** mit geeignetem Ausdrückgerät aufgetragen. Dafür die Gewindespitze abschneiden, die Kunststoffdüse auf den gewünschten Durchmesser kürzen und aufschrauben.
- Der Klebestreifen ist nicht zu verteilen, das zu verklebende Material ist in den Streifen einzudrücken.
- Bis zur vollständigen Trocknung vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen.

### 3. Verbrauch

- Abhängig von der Anwendung.

### 4. Verarbeitungstemperatur

- + 5 °C bis + 40 °C.

### 5. Materialzusammensetzung

- Auf wässriger Dispersion auf Basis von Bitumen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST

### 6. Technische Daten

- Farbe: dunkelbraun
- Form: pastös
- Geruch: fruchtartig
- Dichte: 1,5 g/cm<sup>3</sup>

### 7. Reinigung

- Werkzeuge mit Benzin oder Terpentinersatz reinigen.

### 8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

### 9. Lagerung

- **MEM ZIEGEL- UND FIRSTFEST** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei frostfreier Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

### 10. Entsorgung

- Restlos entleerte Gebinde können den Kunststoffrecycling zugeführt werden. Reste des ausgehärteten Produktes können als Baustellenabfall fachgerecht entsorgt werden.

### 11. Lieferform

445 g

MEM-Artikelnummer: **30822627**

EAN-Nr.: **4010327501148**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM ZIEGEL- UND FIRSFEST

---

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand September 2016 – ältere Ausgaben ungültig.