

# PINTURA INTERIOR/EXTERIOR PLUS MATE BLANCO



## DESCRIPCIÓN

Pintura al agua mate de gran blancura y rendimiento. Con conservante antimoho.

## PROPIEDADES

- Elevada cubrición y blancura.
- Alto rendimiento.
- Buen acabado mate.
- Con conservante antimoho
- Lavable.
- Fácil aplicación.

## APLICACIONES

Para la decoración y renovación de interiores y exteriores cubiertos, sobre materiales habituales de construcción (yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.) ofreciendo un acabado mate de gran blancura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado: Liso mate.
- Densidad:  $1.65 \pm 0.25$  g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
- Rendimiento: 9 - 12 m<sup>2</sup>/L y mano. Este valor puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación y del soporte.
- Secado: 30-60 minutos
- Repintado: 4 - 6 horas.
- C.O.V.: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 15 g/L.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Superficies nuevas sin pintar: Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, Eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar un fijador.

- Superficies ya pintadas: Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar fijador adecuado. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

- Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes). Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando un limpiador adecuado en su limpieza.

## MODO DE EMPLEO

Con el soporte adecuadamente preparado, aplicar una primera mano diluida con un 10-15% de agua potable, y posteriormente, aplicar una segunda mano cruzada con un 0-10% de agua potable. Se aplica a brocha, rodillo o pistola. A brocha y rodillo se diluye un 0-10%, a pistola un 15-25% con agua potable. Limpiar los utensilios con agua después de su uso.

## RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase, hasta su perfecta homogenización.
- No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C, humedad relativa superior a 80% o fuerte viento.

- No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación o que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No lavar la superficie hasta pasados 21 días.

## PRESENTACIÓN

En envases de 15L.

## ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

No apilar más de tres filas de envases.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Diurón(ISO), Piritionato cincico. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

**FECHA.: 20/12/2023**

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.