KEMAGLET G

Bela cementna izravnalna masa

- Odličen oprijem na podlago
- Paropropustnost
- Odpornost na vlago in vodo
- Primerno za zunanjo in notranjo uporabo
- Lahka obdelovalnost
- Ne poka, se ne krči in ne nabreka



OPIS PROIZVODA	**Cementno vezana, s polimeri obogatena izravnalna masa dekorativno bele barve.**
PODROČJE UPORABE	Za izravnavo ometanih fasadnih površin, notranjih zidov in stropov, kletnih površin, betonskih stebrov, v debelini 1-5 mm enkratnega nanosa. Za pokrivanje stikov, za kitanje lukenj v steni do 1 cm globine, odporna na vlago in vodo, za zunanjo in notranjo uporabo.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Odličen oprijem na podlago • Paropropustnost • Odpornost na vlago in vodo • Primerno za zunanjo in notranjo uporabo • Lahka obdelovalnost • Ne poka, se ne krči in ne nabreka

PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Bel prah	
	Pakiranje	5 kg v plastificirani natron vreči/ 25 kg (5x5 kg) v zbirnem kartonu/ 600 kg (24x25 kg) na paleti 20 kg v plastificirani natron vreči/ 1200 kg (60x20 kg) na paleti	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
TEHNIČNI PODATKI	**Kemijska sestava**	Cementno vezana, s polimera obogatena malta	
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,11 kg/l	SIST EN 1015-1:1999
		- sveže malte: 1,61 kg/l	SIST EN 1015-7:2001
		- strjene malte: 1,4 kg/l	SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D_{max}: 1 mm	SIST EN 1015-1:1999
	pH	12,2	
	Delež zraka v sveži malti	16,5%	SIST EN 1015-7:1999
	Tlačna trdnost po 28 dneh	>= 6 N/mm^2 (CS IV)	SIST EN 1015-11:2001
	Sprijemna trdnost na podlago	>= 0,2 N/mm^2	SIST EN 1015-12:2001
	Kapilarna vodovpojnost	W0	SIST EN 1015-18:2004
	Koeficient paropropustnosti (μ)	15	SIST EN 1015-19:2004
	Toplotna prevodnost	0,47 W/m.K	SIST EN 1745:2004

NAVODILA ZA UPORABO	
PORABA	1,0 kg/m^2 za vsak mm debeline
PODLAGA	Podlaga mora biti trdna, brez umazanije, mastnih madežev, ostankov premazov, nevezanih delcev in prahu. Površina mora imeti hrapavo strukturo odprtih por. Močno porozne podlage in podlage z neenakomerno vpojnostjo impregniramo z impregnacijo KEMAGRUND S, KEMAGRUND A ali KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1. KEMAGLET G vgrajujemo na še mokro impregnacijo.
PRIPRAVA PODLAGE	Površina mora imeti hrapavo strukturo odprtih por, zato pri pregladkih površinah priporočamo predhodno ohrapavljenje s peskanjem, brušenjem ali z drgnjenjem z žično krtačo.
RAZMERJE MEŠANJA	Ca. 6,8 l vode za 25 kg suhe mešanice / ca. 1,7 l vode za 5 kg suhe mešanice
ČAS MEŠANJA	V ca. 6,8 l vode ob neprestanem mešanju vsujemo 20 kg suhe mešanice KEMAGLET G ter mešamo do enakomerne plastične konsistence brez grudic. Po mešanju upoštevamo čas nabrekanja ca. 5 minut, nakar maso tik pred uporabo še enkrat premešamo.
ORODJE ZA MEŠANJE	Mešamo v prisilnem mešalcu ali z vrtalnim strojem z nastavkom za mešanje. Pri mešanju z vrtalnim strojem mešamo s čim nižjim številom obratov.
VGRAJEVANJE	KEMAGLET G nanašamo na čisto in stabilno podlago v enotnem sloju debeline do 5 mm. Med enim in drugim nanosom KEMAGLET G je potrebno podlago impregnirati z KEMACRYL, KEMAGRUND A razredčeno z vodo v razmerju 1:1.
ORODJE	KEMAGLET G nanašamo ročno z jekleno nerjavečo gladilko.
ČIŠČENJE ORODJA	Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.
ČAS UPORABNOSTI	4 ure

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA ZRAKA	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA MATERIALA	+5°C min./ +30°C max.
OPOZORILA	• Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi še najmanj 48 ur po vgrajevanju. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
	Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.
	Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.
	Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI	V skladu z evropskimi standardi EN 998-1

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.
Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**