

PESEK ZA MALTO IN OMET

Za izdelavo grobe malte in ometa

- Naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- Presejan
- Izrednih mehanskih lastnosti
- Naravno vlažen



OPIS PROIZVODA	
Mleti kremenov pesek zrnivosti 0,063-4 mm.	
PODROČJE	Idealen za izdelavo grobe malte za zidanje, grobega ometa za ometavanje notranjih in zunanjih površin in
UPORABE	drobnozrnatega betona. Naravno vlažen.
LASTNOSTI	• Naravnega izvora
PROIZVODA	• 100% opran, brez organskih nečistoč • Presejan • Izrednih mehanskih lastnosti • Naravno vlažen
PODATKI O IZDELKU	
OSNOVNI PODATKI	Videz Rumenkast pesek Pakiranje 25 kg v PE vreči/ 1000 kg (40x25 kg) na paleti Rinfuza Skladiščenje in rok trajanja Neomejeno od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

Zrnavost	0,063-4 mm
Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1700°C
Prostorninska masa (naravno vlažna)	1640 kg/m ³
nasuto stanje	1750 kg/m ³
zbito stanje	
Prostorninska masa zrn	2636 kg/m ³
Vlaga	do 4 %

Tabela 1: FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI

SiO ₂	> 98 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Tabela 2: KEMIČNA ANALIZA

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Odvisno od razmerja mešanja.

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI V skladu z evropskimi standardi SIST EN 13139:2002, poročilo št. P 171-AGR-04, Igmat d.d. Ljubljana-Polje, Slovenija

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PRAVNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.