



TEHNIČNI LIST

PARKETOLIT 1514

disperzijsko lepilo za parket

OPIS

PARKETOLIT 1514 je disperzijsko lepilo brez topil ustrezno standardu EN 14293:2006 in standardu ISO 17178:2013 za trda lepila za lepljenje parketa.

PODROČJE UPORABE

Lepilo se uporablja za lepljenje naslednjih vrst lesenih talnih oblog :

- Masivne parketne deščice s peresom in/ali utorom do 400 mm dolžine po EN 13226:2009
- Mozaični parketni elementi po EN 13488:2003

na beton, lesovinske plošče in druge porozne podlage. Odsvetujemo lepljenje dimenzijsko nestabilnih in eksotičnih vrst lesov, za kar priporočamo uporabo reakcijskih lepil.

LASTNOSTI

Kemijska osnova
Skladnost s standardi:

vodna disperzija polivinilacetatnega polimera
EN 14293:2006 – trda lepila
ISO 17178:2013 – trda lepila

Viskoznost pri 23°C

(ISO 2555 - Brookfield RVT, vr. 6 / 20 obr.min⁻¹)

27 000 – 37 000 mPa s

Suha snov (ISO 3251):

najmanj 73%

Količina nanosa lepila:

- Zobata lopatica B2

600 – 800 g/m²

- Zobata lopatica B3

700 – 1000 g/m²

Odpri čas pri 20°C in 50-65% RZV:

- pri nanosu lepila 600 g/m²

20-25 minut

- pri nanosu lepila 1000 g/m²

25-30 minut

Označevanje

ni potrebno, lepilo ni razvrščeno kot nevarna snov

NAČIN UPORABE

Podlaga mora biti suha, ravna, trdna in pred polaganjem dobro očiščena prahu in madežev. Na preveč porozne in krhke podlage predhodno nanesemo Parketolit PR15.

Pred uporabo moramo lepilo dobro premešati. Z zobato lopatico ga enakomerno nanesemo na podlago.

Površina nanesenega lepila naj ne bo večja od možnosti polaganja parketa v odprtem času lepila. Parket polagamo s pritiskom ali pa z rahlimi udarci na sveže lepilo. Čas sušenja nanesenega lepila je odvisen od temperature lepila, lepljenec, prostora, od relativne zračne vlage. Lepilo veže že po 2 urah, vendar končno trdnost spoj doseže po nekaj dneh. Orodje operemo z vodo preden se lepilo osuši.

Optimalni pogoji dela so:

Temperatura v prostoru:

20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)

Relativna zračna vlaga v prostoru:

50-65% (še dopustno 40 – 65%)

Vlažnost cementne podlage:

max. 3% po gravimetrični metodi

max. 2% po karbidni (CM) metodi

Vlažnost lesene podlage in parketa:

8 - 12% (klimatizirano na pogoje v prostoru)

EMBALAŽA

Lepilo dobavljamo v plastični embalaži po 7 in 25 kg.

SKLADIŠČENJE

Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C. NE SME ZMRZNITI!

Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 18 mesecev.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.