**AMAL**

Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana
tel.: 00386 (0)1 200 77 40
faks: 00386 (0)1 200 77 41
www.amal.si

AMAL 3012

**ENO-KOMPONENTNA AKRILNA IMPREGNACIJA ZA ZAŠČITO VPOJNIH POVRŠIN V NOTRANJIH PROSTORIH
BREZ MOTEČEGA VONJA PO TOPILIH**

OPIS IN PODROČJA UPORABE

AMAL 3012 je vodoodbojna impregnacija za zaščito tal, zidov, betonskih elementov, ki niso namenjeni dodatni obdelavi, ograj, zidnih oblog iz betona, naravnega in umetnega kamna, kakor tudi za obnovo kamnoseških del iz peščenjaka. Priporočamo uporabo v notranjih prostorih. AMAL 3012 odlikuje odpornost proti staranju, impregnacija je paropropustna - ohranja naravno vlažnost podlage. Podlago zaščiti pred negativnimi vplivi vlage pri mokrem načinu čiščenja prostora, olajša čiščenje prahu in umazanije. V kolikor površina ne vpija vode, potem uporabo premaza AMAL 3012 ne priporočamo. Podlagi daje moker videz, naravni in umetni kamen barvno poživi.

TEHNIČNI PODATKI

Čas sušenja premaza:	6 - 8 ur prašno suho po približno 60 minutah
Poraba:	150 - 200 ml/m ² (odvisno od vpojnosti podlage)
Izgled:	moker izgled (površino barvno poživi)
Pakiranje:	0,75L, 2,5L

PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora biti pred impregniranjem suha, trdna in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, cementnega mleka, ostankov opaznega olja, masti ali druge nečistoče, ki bi lahko preprečevale vpijanje impregnacije v podlago. Bližnje površine, ki se ne impregnirajo je potrebno zaščiti ali jih takoj po delu očistiti, saj lahko impregnacija na njih pušča sledi. Priporočamo delo pri temperaturi zraka in podlage med +5°C in +25°C.

DELO

Akrilna impregnacija je pripravljena za uporabo, redčenje (z vodo) ni potrebno. Za nanašanje impregnacije lahko uporabljamo čopič, kratkodlaki valjček ali gobo, za večje površine je možno tudi brizganje. Impregnacijo na pripravljeno površino nanašamo enakomerno v tankem sloju. Za dober vodoodbojni učinek priporočamo dva nanosa "mokra na mokro". Odvečno impregnacijo s površine takoj odstranite z mehko krpo (krpa ne sme puščati vlaken). O primernosti nanosa se prepričajte z vzorčnim nanosom. Pri delu poskrbite za ustrezno prezračevanje prostorov. Čas sušenja premaza cca. 6 – 8 ur. Pri delu nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala.

Impregnacija ne premošča razpok na premazni površini, prav tako ne zlepi slabo vezanih delov na površini!


AMAL akrilna impregnacija se ne sme mešati z drugimi impregnacijami. Po zadnjem nanosu impregnirano površino najmanj 24 ur ne močite z vodo.

ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

Impregnacijo nanašamo s čopičem, kratkodlakim valjčkom ali brizganjem. Orodje takoj po delu očistimo s toplo vodo.

V originalno zaprti in nepoškodovani embalaži in skladiščenju v pokritem, suhem in hladnem prostoru (pri temperaturi +5°C do +25°C), je rok uporabe 36 mesecev.

Impregnacija med transportom ne sme zmrzniti ali biti izpostavljena visokim temperaturam. Neporabljeno impregnacijo, po uporabi v embalaži dobro zapremo in jo shranimo za kasnejšo uporabo ali morebitna popravila.



AMAL

Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana
tel.: 00386 (0)1 200 77 40
faks: 00386 (0)1 200 77 41
amal.si@siol.net; www.amal.si

**AMAL**

Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana
tel.: 00386 (0)1 200 77 40
faks: 00386 (0)1 200 77 41
www.amal.si

AKRILNA IMPREGNACIJA AMAL 3012

za zaščito zidov, betona, klinkerja, naravnega in umetnega kamna
V NOTRANJIH PROSTORIH

