



Technische Daten

Maximale Gebrauchstemperatur kurzzeitig:	300 °C
Dauerbelastung:	200 °C
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel:	150 K
Wärmeleitfähigkeit:	0,8 W (m•K)
Längenausdehnungskoeffizient:	$a_{(20-300^{\circ}\text{C})} = 9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Druckfestigkeit:	700 - 900 N/mm ²


Kreisabschnitt




Segmentbogen




Rechteck




Rundbogen




Tropfenform




Kreis




Quadrat



Sechseck



Fünfeck



Sonderformen und -stärken nach Ihren Angaben möglich.
Wir liefern Bodenplatten auch in grün, grau oder satiniert.
Unsere Standardkantenbearbeitung ist der C-Schliff.
Auf Wunsch kann auch ein Facettenschliff angebracht werden.