

Unterwasserfarbe

Glänzend



INNEN UND
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR
NACH
4 STUNDEN

für betonierte und gemauerte Wasserbecken - beständig gegen gechlortes Wasser – schnell trocknend

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Spezialfarbe für betonierte und gemauerte, fugenfreie Wasserbecken. Beständig gegen gechlortes Wasser und handelsübliche Schwimmbeckenreiniger.

GISCODE: BSL50

Farbtöne

Atlantikgrün, Lidoblau

Glanzgrad

Glänzend

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Chlorkautschuk), organische/ anorganische Pigmente, Aromaten, Glykolether, Ester, Additive

Dichte

Ca. 1,06 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (Naturborstenpinsel)

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90 - 100 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich mit Nitroverdünnung.

Abtönen/Mischen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Den Grundanstrich unbedingt streichen, nicht rollen. Insbesondere beim Rollen auf blasenfreies Auftrocknen achten. Vorab auf kleiner Fläche einen Probeanstrich vornehmen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Vor der ersten Wasserfüllung mindestens 10 regenfreie Tage aushärten lassen. Zierfischbecken nach einem Tag wieder vollständig entleeren und nochmals mit frischem Wasser befüllen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Neuer Beton muss mindestens 5 Wochen abbinden. Fest haftende, gut erhaltene Altanstriche anschleifen und säubern. Abblätternde

und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
mineralische Wasserbecken	-	1x Unterwasserfarbe, verdünnt mit max. 20 % Nitroverdünnung	1x Unterwasserfarbe, unverdünnt
intakte Altanstriche	-	-	1 - 2x Unterwasserfarbe, unverdünnt

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen.

ADR/RID: 3

UN-Nummer: 1263.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise**ACHTUNG****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P312 Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthält REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN HARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <=700. Enthält N-BUTYLACETAT ; KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN; XYLOL. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6118)