

TB33 FASER TROCKENBETON C25/30 FASERVERSTÄRKT

NORMBEZEICHNUNG:

C25/C30 in Anlehnung an Ö-NORM B 4701-1.

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Gesteinskörnung 0-4 mm, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich z.B. Ausfüllen von Schalsteinen, Gartenmauern, Fundamente etc. • Auch geeignet für die Verlegung von Steinpflaster, Bodenplatten udgl. • Nicht geeignet bei Fußbodenheizungen.

EIGENSCHAFTEN:

- Verminderung der Frühschwindrissbildung
- Verbessertes Zusammenhaltevermögen
- Optimierte Frischbetonstabilität
- Erhöhung der Brandbeständigkeit
- Erhöhte Grünstandfestigkeit
- Erhöhte Stoß-/Schlagzähigkeit
- Verringerung des Blutungsverhaltens
- Optimale Nachbehandlung

VERARBEITUNG:

Verarbeitung mit Freifallmischer (Mischzeit mindestens 3-5 Minuten) sowie mit verschiedenen Durchlauf- und Zwangsmischern. Frischbeton so rasch wie möglich einbauen. Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen zu erfolgen. Der Bauteil ist vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung sowie vorzeitiger Austrocknung zu schützen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Druckfestigkeit: > 30 MPa
- Körnung: ≤ 4 mm
- Verbrauch: ca. 20 kg/m² je cm Schichtstärke
ca. 2000 kg/m³
- Wasserbedarf: ca. 0,09 l/kg Trockenmörtel
- Verarbeitbar: ca. 1,5 Std. (bei 20 °C und 50 % Rel. LF.)

LIEFERFORM:

Art. Nr. BC0 050 40 40 00A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400kg

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at