

CX HANDPUTZ

CX HANDPUTZ

NORMBEZEICHNUNG:

EN 998-1: Normalputzmörtel CS II W0

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Kalkhydrat, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Unterputz für Wände und Decken • Händisch verarbeitbar • Im Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG:

Händische Verarbeitung: Mischen im Freifallmischer. Der **CX Handputz** wird händisch mit der Kelle angeworfen - ab 20 mm Putzstärke wird eine 2 lagige Verarbeitung frisch in frisch empfohlen. Der Putz wird mit der Kartätsche abgezogen. Die frischen Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung), Regeneinwirkung und Frost zu schützen. Die länderspezifischen Verarbeitungsrichtlinien und Normen sind einzuhalten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss staubfrei, entfettet und sauber sein. Stark saugende Untergründe ausreichend vornässen. Vor dem Verputzen sind alle Mauerwerksfugen, Schadstellen, Installationsschlitze u.s.w. zu schließen. Im Außenbereich ist ein volldeckender Vorspritzer bei allen Putzuntergründen erforderlich, im Innenbereich sind die Verarbeitungsrichtlinien der Mauersteinhersteller zu beachten.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|---|--|
| - Druckfestigkeit: | Klasse CS II (1,5 - 5 MPa) |
| - Kapillare Wasseraufnahme: | W0 |
| - Verbrauch: | ca. 16 kg/m ² je cm Schichtstärke |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,18 l/kg Trockenmörtel |
| - Lagenstärke: | > 10 mm
< 25 mm |
| - Wärmeleitfähigkeit λ_{10TR} : | 0,75 W/mK (Tabellenwert) |
| - Wasserdampfdurchlässigkeit μ : | < 25 |
| - Körnung: | ≤ 4 mm |

LIEFERFORM:

Art. Nr. BC2 082 40 40 Z0A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400 kg (foliert)

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

