



Den Braven



Better results through Knowledge

Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN Roofplast

Einkomponentiger bituminöser Dichtstoff



Technische Daten

Basis		Bitumen
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Hautbildungszeit	23°C & 55% RF	> 15 Stunden
Dichte		1,30g/ml
Haltbarkeit +5°C und +25°C		12 Monate
Temperaturbeständig nach Aushärtung		-20°C bis +70°C
Trockengehalt		85%

Produktbeschreibung

Den Braven Roofplast ist ein einkomponentiger Dichtstoff auf Bitumenbasis. Den Braven Roofplast härtet durch die Verdunstung des Lösungsmittels zu einer Kunststoffdichtung aus.

Eigenschaften

- ▶ dauerelastisch
- ▶ Reparaturmasse
- ▶ Überstreich/lackierbar
- ▶ Wetterschutz

Anwendungsgebiet

DB Roofplast kann für Wetterschutzabdichtungen von Verbindungen und für das Abdichten um Rohre verwendet werden. Für das Kleben von Dachschindeln, für die Durchführung von Notreparaturen an Dächern, Dachrinnen, Schornsteinen, Dachkuppeln usw. geeignet.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für Unterwasserfugen und nicht für PE, PP, PC, PMMA und Teflon Untergründe.

Untergrundvorbereitung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von DB Roofplast das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt. Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit Cleaner. Nicht poröse Untergründe müssen nicht trocken sein. Bei Bedarf verwenden Sie eine Grundierung. Haftprüfungen werden vor Anwendungen empfohlen. Verwenden Sie eine professionelle Kartuschenpistole.



Den Braven



Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN Roofplast

Einkomponentiger bituminöser Dichtstoff

Verarbeitung

Haftprüfungen vor der Anwendung empfohlen.

DB Roofplast darf nicht bei Temperaturen unter +5 Grad C verarbeitet werden.

Reinigen

Gehärtetes und nicht-ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit Cleaner gereinigt werden.

Farben

Schwarz,

Gebindeeinheiten

Kartuschen 290 ml

Verpackungseinheit 12 Stück

Haftungsbeschränkung

Den Braven Sealants ist in keinem Fall für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden sowie Schäden die den Einkaufspreis übersteigen, haftbar, unabhängig davon, ob der Schadensfall auf Garantie, dem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einer strengen Haftung, Fahrlässigkeit oder sonstigem basiert.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich

Gewährleistungsbeschränkungen

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte zum Zeitpunkt der Anwendung oder Verwendung den Spezifikationen von Den Braven Sealants entsprechen. Die Produkte müssen gemäß der Empfehlungen von Braven Sealants gelagert und vor dem frühesten Ablaufdatum oder der in den Produktunterlagen von Den Braven Sealants empfohlenen Lagerzeit verwendet oder aufgetragen werden. Sofern Den Braven Sealants von einem Schadensfall innerhalb von drei Monaten nach Verwendung oder Auftragen des Produkts schriftlich informiert wird, kann Den Braven Sealants den Einkaufspreis eines beliebigen Den Braven Sealants-Produkts, das die im Vorfeld genannte Garantie nicht erfüllt, nach eigener Wahl ersetzen oder zurückerstatten.

Das vorangehende ist die alleinige und ausschließliche Grundlage für die Beseitigung von Mängeln oder Fehlern des Produkts für die ausschließlich Den Braven Sealants haftbar ist. Die oben genannten Gewährleistungen gelten an Stelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen, gesetzlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, einschließlich jeglicher Gewährleistung, dass die Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch sowie für einen bestimmten Zweck geeignet sind.

Rechtlicher Zusatz

Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und Endanwendung dieses Produkts erfolgen in gutem Glauben, basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsgemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung unter normalen Bedingungen. In der Praxis kann durch Material- und Substratunterschiede sowie durch die Unterschiede der tatsächlichen Bedingungen vor Ort keine Mängelgewährleistung oder Gewährleistung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jeglichen Rechtsverhältnissen aus diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebotenen Beratungen abgeleitet werden. Ausgabe: 17/05/13