

## Hammerschlag Effektlack

Glänzend

**2in1**

**ROSTSCHUTZ +  
LACKIERUNG**



INNEN UND  
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-  
BESTÄNDIG



STOß- UND  
SCHLAGFEST



AUCH DIREKT  
AUF ROST



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
2 STUNDEN

für Eisen und Stahl – korrosionsschützend – wetterbeständig – schnell trocknend

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Sehr strapazierfähiger Effektlack für z. B. Briefkästen, Rohre, Regale, Maschinen, Leisten, Dekoelemente und Handläufe. Wetterbeständig und korrosionsschützend.

GISCODE: BSL30

#### Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

#### Glanzgrad

Glänzend

#### Inhaltsstoffe

Alkydharze, Effektpigmente, organische Buntpigmente, Korrosionsschutzpigmente, Aromaten, Ester, Additive

#### Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, Streichen

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 90 - 110 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

#### Abtönen/Mischen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Der Hammerschlag-Effekt tritt nach ca. 1 Minute ein, danach nicht mehr nacharbeiten. Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Der Rostschutz ist abhängig von der aufgetragenen Schichtstärke, daher für einen dauerhaften Rostschutz swingcolor® Hammerschlag Effektlack mindestens zweimal satt auftragen. Trockenschichtdicke mind. 100 µm. Schadstellen an der Lackierung sollten vermieden werden. Den Anstrich in regelmäßigen Abständen kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden. Überarbeitbar innerhalb von 5 Stunden, frühestens nach ca. 2 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 21 Tagen. In dieser Zeit besteht die Gefahr des AnlöSENS (Runzelbildung), daher die Flächen in diesem Zeitraum nicht überarbeiten.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eisen, Stahl entrostet und entfetten. Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen)

und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit swingcolor® Flächenspachtel oder swingcolor® Reparaturspachtel ausgleichen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Eisen, Stahl	1x Rostschutzgrund, außen 2x	1x Hammerschlag Effektlack	1x Hammerschlag Effektlack
intakte Altanstriche	-		

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

**Lagerung/Transport**

Kühl, trocken und gut verschlossen.

ADR/RID: 3

UN-Nummer: 1263

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

**4. Wichtige Hinweise****ACHTUNG****Gefahrenhinweise:**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P312 Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Weitere Hinweise:**

Enthält N-BUTYLACETAT, KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN, XYLOL.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält PHTHALSÄUREANHYDRID. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Abwendungs-Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6116)